

## Rubio Monocoat Deep Cleaner

Tehokas puhdistusaine kaikentyyppisille Rubio Monocoat Oil Plus 2C:llä käsitellyille pinnoille

Rubio Monocoat Deep Cleaner on korjaava puhdistusaine likaisille pinnoille ja valmistava puhdistusaine kaikenlaisille pinnoille, jotka on käsitelty Rubio Monocoat Oil Plus 2C:llä (lattiat, pöytätasot, työtasot jne.). Rubio Monocoat Deep Cleaner poistaa lian ja rasvaisen kalvon, joka on syntynyt pintaan jääneistä saippuajäämistä.

### TUOTETIEDOT

#### › Erityiset ominaisuudet

##### Ilman uudelleen öljymistä

- Poistaa rasvaisen kalvon, joka syntyy liiallisesta saippuan käytöstä
- Avaa puun huokoset ja poistaa puun syihin tarttuneen ja kertyneen lian
- Valkoiset lattiat näyttävät kirkkaammilta ja vähemmän keltaisilta (UV-säteilyn aiheuttaman puun hapettumista ei kuitenkaan vähennetä käyttämällä Rubio Monocoat Deep Cleaneria)

##### Ennen uudelleen öljymistä

- Poistaa liiallisen saippuan ja lian jäännökset ja parantaa siten uudelleenöljymiskerroksen laatua
- Helppokäyttöinen: Uudelleen öljyminen voidaan tehdä ilman uudelleenhiointaa
- Uusi öljykerros tunkeutuu täydellisesti avoimiin puuhuokosiin

#### › Tekniset ominaisuudet

- Olomuoto 20°C:ssa: neste
- Väri: läpinäkyvä
- Haju: ominainen
- pH-arvo: 1,3
- Tiheys: 0,99 kg/l

#### › Säilytys

Tuote voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan enintään 12 kuukautta kuivassa, pakkasettomassa tilassa.

#### REMARK

Rubio Monocoat Deep Cleaner on tiiviste, ja se on laimennettava vedellä ennen käyttöä (max. 5 % Rubio Monocoat Deep Cleaneria 95 % vettä).



## KÄYTTÖOHJEET

### > Käyttötiedot

#### > Manuaalinen levitys lattioille

**VAIHE 1.** Puhdista pinta kostealla mopilla (vain vedellä).

**VAIHE 2.** Pyyhi laimennettu Rubio Monocoat Deep Cleaner (enintään 5 % Rubio Monocoat Deep Cleaneria 95 % vettä) tasaisesti pinnalle mopilla.

**VAIHE 3.** Hankaa käsiteltyä aluetta nylonisella hankausharjalla tai Rubio Monocoat Microfiber Padilla puun pituussuunnassa kunnes pinta on puhdas. Tämä aiheuttaa tuotteen vaahtoamisen. Jos tahrat ovat pinttyneitä, toista käsittely.

**VAIHE 4.** Poista liuennut lika mopilla ja puhtaalla vedellä, kunnes pinta näyttää puhtaalta.

**VAIHE 5.** Anna pinnan kuivua hyvin (± 30 minuuttia 20°C lämpötilassa ja hyvin ilmastoidussa huoneessa).

**VAIHE 6.** Mikäli pinta kaipaa uutta öljyämistä (kun pinta tuntuu karkealta tai väri näyttää haalistuneelta), pinta tulee käsitellä alkuperäisellä Rubio Monocoat Oil Plus 2C-värillä.

#### > Manuaalinen levitys huonekaluille

**VAIHE 1.** Puhdista pinta kostealla sienellä (vain vedellä).

**VAIHE 2.** Pyyhi laimennettu Rubio Monocoat Deep Cleaner (enintään 5 % Rubio Monocoat Deep Cleaneria 95 % vettä) tasaisesti pinnalle sienellä.



**VAIHE 3.** Hankaa käsiteltyä aluetta pienellä nylonisella hankausharjalla tai Rubio Monocoat Microfiber Padilla puun pituussuunnassa kunnes pinta on puhdas. Tämä aiheuttaa tuotteen vaahtoamisen. Jos tahrat ovat pinttyneitä, toista käsittely.

**VAIHE 4.** Poista liuennut lika kostealla liinalla.

**VAIHE 5.** Anna pinnan kuivua hyvin (± 30 minuuttia 20°C lämpötilassa ja hyvin ilmastoidussa huoneessa).

**VAIHE 6.** Mikäli pinta kaipaa uutta öljyämistä (kun pinta tuntuu karkealta tai väri näyttää haalistuneelta), pinta tulee käsitellä alkuperäisellä Rubio Monocoat Oil Plus 2C-värillä.

### > Tools



## › Vinkkejä ja konsteja

- Hankausprosessi voidaan korvata puhdistuskoneella, jossa käytetään beigeä tyynyä tai mieluiten kuurausharjaa, koska se menee syvemmälle puun huokosiin. Tämä menettely sopii, jos olet jo päättänyt tehdä uudelleen öljyäminen. Emme suosittele tämän menetelmän noudattamista, kun uutta öljyä ei levitetä.
- Koneen käyttö lieriömäisillä harjoilla (kiillottajatyypinen kuivaaja) on hyödyllisin, koska tämä kone seuraa puukuitujen suuntaa ja poistaa helposti lian ja huuhteluveden.
- Työskentele pienillä vyöhykkeillä varmistaaksesi, että pinta ei pysy liian märkänä liian kauan.
- Kun käytät Rubio Monocoat Deep Cleaneria, kiinnitä huomiota viereisiin lattioihin tai muihin materiaaleihin.
- Voidaan käyttää myös öljyisten puiden (trooppisten lehtipuiden), kuten tiikki, iroko, kambala, wenge, eukalyptus, merbau, afzelia, afrosia jne., valmistelutuotteena. Nämä pinnat tulee viimeistellä Rubio Monocoat Oil Plus 2C:llä.

## › Remarks

- Puhdista työkalut vedellä levityksen jälkeen.

## › Kulutus

### Ohjekirja

Pinnasta riippuen n. 1 l / 200–300 m<sup>2</sup> tiivistettä tai 1 l / 10–15 m<sup>2</sup> laimennettua tuotetta.

*Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyypistä ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.*

Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

Yhteys:

**VASTUU:** Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitetyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

**Teknisen tietolehden päivämäärä: 31/01/2022. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**  
MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)