

Oil Plus 2C

Suojaa ja värjää puun yhdellä kerroksella

Oil Plus 2C on uusimman sukupolven VOC-vapaa kovavahaöljy, joka värjää ja suojaa puun yhdellä kerroksella. Se soveltuu erinomaisesti vilkkaan liikenteen vyöhykkeille ja sitä voidaan käyttää kaikilla sisätilojen puupinnoilla (huonekalut, työtasot, pöytätasot, portaat, seinät, lattiat jne.), melkein kaikille puutyypeille ja -lajeille (massiivipuu, viilu, MDF jne.). Öljyn (A) ja kiihdyttimen (B) yhdistelmä takaa nopean kovettumisen optimaalisen suojan saavuttamiseksi.



Voidaan käyttää myös kunnostamiseen ja ylläpitoon pinnoille, jotka on jo käsitelty Rubio Monocoat -öljyllä.

TUOTETIEDOT

› Erityiset ominaisuudet

- Värjää ja suojaa yhdellä kerroksella
- 40 vakioväriä, joita voidaan sekoittaa rajattomaksi määräksi mahdollisuuksia
- Parantaa puun luonnollista ilmettä ja tuntua
- Ympäristöystävällinen: 0 % VOC
- Ei sisällä vettä tai liuottimia
- Helppo huoltaa
- Ei päällekkäisyyksiä tai aloitusmerkkejä
- Kestävä suoja
- Pienin käyttö: 30 - 50 m²/L
- Voidaan käyttää melkein kaikille puutyypeille ja puulajeille (massiivipuu, viilu, mdf jne.)
- Sitä voidaan käyttää kaikilla sisätilojen puupinnoilla (huonekalut, pöytälevyt, portaat, seinät, lattiat jne.)

KUIVUMISAIKA	12 - 24h
KOVETTUMISAIKA	5 päivää (80 % 2 päivässä)
KÄYTTÖTIEDOT	Kaikki pysty- ja vaakasuorat pinnat (esim. lattiat, pöytätasot, huonekalut, kylpyhuoneet, keittiöt, portaat jne.)
KULUTUS	30 - 50 m ² /litra*
TYÖSKENTELYLÄMPÖTILA	8 - 30°C
KOSTEUSKÄYTTÖALUE	35% - 60%
PUUN KOSTEUS	8% - 12%
SÄILYTYS	Vähint. + 5°C, maks. + 30°C Tuotetta voidaan varastoida enintään 36 kuukauden ajan kuivissa olosuhteissa ja alkuperäispakkauksessa
PUHDISTUS	Aikaisintaan 2 päivän kuluttua: kuivapuhdistus (imurointi) Aikaisintaan 5 päivän kuluttua: puhdistus vedellä ja Rubio Monocoat Universal Soapilla

HYÖDYT	Erinomainen kulutuksen, veden ja lämmön kestävyys
HUOMIOT	Oil Plus 2C -valmistetta voidaan käyttää enintään 4-6 tunnin ajan A- ja B-komponenttien yhteen sekoittamisen jälkeen.

› Tekniset ominaisuudet

Oil Plus 2C (A)

- Olomuoto 20°C:ssa: neste
- Haju: öljyinen
- Leimahduspiste: > 100°C
- Tiheys: > 0,9 kg/l
- VOC-pitoisuus: 0 g/l

Accelerator (B)

- Olomuoto 20°C:ssa: neste
- Väri: kirkas
- Haju: ei mitään
- Leimahduspiste: > 160°C (suljettu kuppi)
- VOC-pitoisuus: 0 g/l
- Giscode Oil Plus 2C A + B- komp: Ö10/DD+



VAROITUS

Öljyllä kyllästetyt kankaat ja muut työkalut saattavat syttyä itsestään. Käytön jälkeen ne on liotettava vedessä ennen hävittämistä.

› Värit päällä tammi-



Värit ovat vain esimerkkejä, ja suosittelemme testin tekemistä identtiselle hiotulle puulle.

> Säilytys

Tuote voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan enintään 36 kuukautta kuivassa, pakkasettomassa tilassa.

KÄYTTÖOHJEET

> Käyttötiedot

> Ohjeet Huonekalut, portaat ja työtasot

VAIHE 1. Hio pinta naarmuttomaksi. Viimeistele hiomaverkolla 100 - 150, käytetystä hiontamenetelmästä riippuen.

VAIHE 2. Imuroi perusteellisesti, poista pölyjäämät Rubio Monocoat Cleaner -tuotteella ja odota, kunnes pinta on täysin kuiva (tarkista Rubio Monocoat Cleanerin tekniset tiedot ennen käyttöä).

VAIHE 3. Sekoita A-komponenttia, kunnes saadaan homogeeninen seos. Sekoita komponentit huolellisesti (1 - 2 minuuttia) suhdeluvulla noin 3 yksikköä A/1 yksikkö B.

VAIHE 4. Levitä pieni määrä Oil Plus 2C -tuotetta beigellä/punaisella Rubio Monocoat Scrubby -tyynyllä tai käsihiomatyökälulla, jossa on pieni beige 5,9 tuuman Rubio Monocoat -tyyny (voit käyttää myös Rubio Monocoat Mouse Padia pienempiin esineisiin ja kulmiin).

** Lastamenetelmä: levitä ruostumattomalla lastalla Oil Plus 2C alueilla, jotka voidaan viimeistellä enintään 30 minuutissa (mukaan lukien vaihe 5).*

** Kattoihin ja seiniin voit levittää öljyä Rubio Monocoat Brushilla ja Rubio Monocoat beige -pesutyynyllä.*

VAIHE 5. Anna imeytyä muutaman minuutin ajan. Pyyhi pois kaikki ylimääräinen öljy liinalla tai käsihiomatyökälulla, jossa on pieni valkoinen 5,9 tuuman Rubio Monocoat -tyyny. Viimeistele liinalla maks. 30 minuutin sisällä. Pinta ei saa tuntua tahmealta!

> Ohjeet lattia

VAIHE 1. Hio pinta naarmuttomaksi. Viimeistele hiomaverkolla 100.

VAIHE 2. Imuroi perusteellisesti, poista pölyjäämät Rubio Monocoat Cleaner -tuotteella ja odota, kunnes pinta on täysin kuiva (tarkista Rubio Monocoat Cleanerin tekniset tiedot ennen käyttöä).

VAIHE 3. Sekoita A-komponenttia, kunnes saadaan homogeeninen seos. Sekoita komponentit huolellisesti (1 - 2 minuuttia) suhdeluvulla noin 3 yksikköä A/1 yksikkö B.

VAIHE 4. Työskentele 5 - 10 m² alueilla. Aloita jokainen alue käsittelemällä reunat beigellä tai punaisella Rubio Monocoat Scrubby -tyynyllä. Levitä sitten joka toiselle 0,5 metrille harjalla pieni määrä Oil Plus 2C -tuotetta. Levitä puukuidun suuntaan kiillotuskoneella, jossa on beige tai punainen 16 tuuman Rubio Monocoat -tyyny.

**Lastamenetelmä: levitä ruostumattomalla lastalla Oil Plus 2C alueilla, jotka voidaan viimeistellä enintään 30 minuutissa (mukaan lukien vaihe 5 ja 6).*

VAIHE 5. Poista kaikki ylimääräinen öljy huolellisesti liinalla tai kiillotuskoneella, jossa on valkoinen 16 tuuman Rubio Monocoat -tyyny. Pinta ei saa tuntua tahmealta!

VAIHE 6. Kun olet käsitellyt kaikki vyöhykkeet, käy ne läpi uudestaan uudella valkoisella Rubio Monocoat -tyynyllä. Pinta ei saa tuntua tahmealta.

> Korjaus ja kunnostus

Jos Oil Plus 2C -käsittely pinta näyttää voimakkaasti kuluneelta tai vaatii värien korjauksen, huolla se Oil Plus 2C alkuperäisvärillä.

VAIHE 1. Puhdista puupinta tahrattomaksi Rubio Monocoat Deep Cleanerilla. Jos tahroja on vielä, toista puhdistusprosessi tai käytä jotakin tahrainpoistoaineistamme (Rubio Monocoat Grease Remover, Rubio Monocoat Limespot Remover or Rubio Monocoat Tannin Remover). Tutustu tekniseen tietolehteen ennen käyttöä.

**Jos puinen esine on liian vaurioitunut tai laiminlyöty, sinun on ensin kiillotettava pinta samalla hiomaverkolla, jolla alun perin käsiteltiin puuesineen. Ota tarvittaessa yhteyttä asiantuntijaasi.*

VAIHE 2. Poista liuennut lika kostealla liinalla tai mopilla ja kirkaalla vedellä ja anna pinnan kuivua hyvin (± 30 minuuttia 20°C lämpötilassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa).

VAIHE 3. Hämmennä A-komponenttia, kunnes saadaan homogeeninen seos. Sekoita komponentit huolellisesti (1 - 2 minuuttia) suhdeluvulla noin 3 yksikköä A/1 yksikkö B.

VAIHE 4. Levitä pieni määrä Oil Plus 2C -tuotetta beigellä/punaisella Rubio Monocoat Scrubby -tyynyllä tai käsihiomatyökälulla, jossa on pieni beige 5,9 tuuman Rubio Monocoat -tyyny (voit käyttää myös Rubio Monocoat Mouse Padia pienempiin esineisiin ja kulmiin).

VAIHE 5. Anna imeytyä muutaman minuutin ajan. Pyyhi pois kaikki ylimääräinen öljy liinalla tai käsihiomatyökälulla valkoinen Rubio Monocoat -tyyny. Viimeistele liinalla maks. 30 minuutin sisällä. Pinta ei saa tuntua tahmealta!

> Teollinen käyttö

Jos haluat käyttää tätä tuotetta teollisella tavalla, suosittelemme ottamaan yhteyttä tekniseen tukitiimiimme.

> Vinkkejä ja konsteja

- Tuotetta EI saa laimentaa!
- Sekoita tuote hyvin ennen levittämistä.
- Kun käytetään useita säiliöitä yhdessä paikassa, on ne sekoitettava tasaisen lopputuloksen saavuttamiseksi.
- Ota yhteys jälleenmyyjään, jos haluat käyttää A-komponenttia ilman B-komponenttia (kiihdytin).
- Levityksen jälkeen pinta voi näyttää hieman kiiltävältä. Tämä häviää, kun puhdistetaan 2 - 3 kertaa Rubio Monocoat Universal Soapilla tai Rubio Monocoat Surface Carella.
- Jos haluat voimakkaamman värin, käytä Rubio Monocoat WoodPrep -valmistetta Rubio Monocoat Cleanerin sijaan. Lisätietoja saat Rubio Monocoat WoodPrepin teknisestä tietolehdestä.
- Rasvaisille puulajeille (esim. tiikki, iroko, kambala, wengé, eukalyptus, merbau, afzelia, afrormosia jne.), Käytä Rubio Monocoat Deep Cleaneria Rubio Monocoat Cleaner -tuotteen sijaan. Lisätietoja saat Rubio Monocoat Deep Cleaner -sovelluksen teknisestä tietolehdestä.
- Rubio Monocoat Tannin Primeria voidaan käyttää ennen Oil Plus 2C -öljyn levittämistä vaakasuorille pinnoille, jotka altistuvat usein nesteille, kuten työtasot tai kylpyhuonekalusteet. Lisätietoja saat Rubio Monocoat Tannin Primer -tekisestä tietolehdestä.
- Mitä sileämpi pinta on, sitä vähemmän öljyä ja pigmenttejä tunkeutuu puuhun, mikä johtaa vähemmän värjäytyvään pintaan.
- Öljyt valmistetaan ympäristöystävällisistä ainesosista. Jotkut ihmiset voivat kuitenkin olla allergisia tietyille tekijöille. Siksi suosittelemme, että ihmiset käyttävät hansikkaita, mikä suojaa ihoasi levitettäessä A + B-komponenttia.

› Kulutus

		Ohjeellinen kulutus*
OIL PLUS 2C	20 ml	tester
	100 ml	3-5 m ²
	275 ml	8,25-13,75 m ²
COMP. A	1 L	30-50 m ²
	2,75 L	82,50-137,50 m ²
	5 L	150-250 m ²
OIL PLUS 2C	350 ml: 275 ml Oil Plus 2C (A) ja 75 ml Accelerator (B)	10,5-17,5 m ²
SET	1,3 L: 1 L Oil Plus 2C (A) ja 300 ml Accelerator (B)	39-65 m ²
	3,5 L: 2,750 L Oil Plus 2C (A) ja 750 ml Accelerator (B)	105-175 m ²
ACCELERATOR	75 ml	
	300 ml	
	750 ml	
COMP. B	1 L	
	5 L	

* Nämä kulutukset ovat vain ohjeellisia. Tulokset riippuvat puun tyylistä, hionnasta ja valmistelutavasta. On aina suositeltavaa tehdä näyte tarkan käytön laskemiseksi.

› Tools



Käytetyt työkalut voidaan puhdistaa Rubio Monocoat Cleanerilla.

> Sertifikaatit



Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta www.rubiomonocoat.com

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla. **Teknisen tietolehden päivämäärä: 23/05/2022. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54
Faksi +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com