

Open Time Extender

在热天或晴天使用DuroGrit

我们建议在高温或没有遮荫的地方使用时，我们建议用Open Time Extender稀释DuroGrit。这将减缓产品的干燥速度。



产品信息

› 具体特点

- 减缓DuroGrit的干燥速度
- 在高温 (>30°C) 或在没有遮荫的地方使用时
- 对环境友好：0%有机挥发物
- 可生物降解性良好
- 基于可再生的原材料

› 技术特性

- 在20°C时的物理状态：液体
- 颜色：黄琥珀色
- 气味：特征（温和气味）
- 闪点：>120°C (ASTM D92)
- 点火点：>250°C
- pH值：5-8
- 密度≈854 kg/m³ (20°C)
- 0%有机挥发物
- 无CLP标签

› 包装方式



› 储存

The product can be stored up to 36 months in dry conditions and in its original packaging. Keep away from frost.

涂装信息

› 用法说明

在阳光照射或者高温条件下工作时，可向 DuroGrit添加约10%的Open Time Extender。

› 备注

- 如果您在不需要的时候（如冷天或多云）使用了Open Time Extender，可能会导致固化时间延缓。您可能需要长达1或2天的时间才能在露台/家具上放置货物。如果护板，则通常不成问题。
- 不可在DuroGrit中添加超过10%的Open Time Extender。

备注

在DuroGrit中添加Open Time Extender不会以任何方式影响DuroGrit的颜色。

更多详细信息请核对包装和安全数据表。

关于户内和户外木防护和着色用全系列产品,请浏览

www.rubimonocoat.com

责任：用户有责任通过自己的测试来决定所选的产品是否适宜涂装，Muyllé Façon NV对任何情况下产生的损伤后果不承担责任。上述信息需根据更新的商品技术数据表而变化。我们对与产品质量无关的不良效果不承担责任。这个技术信息是以目前可获信息和知识为前提的。可以索要最新的技术数据表或上网

查找TDS: 29/02/2024.使用产品前请核对安全信息。



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

电话 +32 (0) 51 30 80 54
传真 +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com