

Open Time Extender

Zum Auftragen von DuroGrit bei heißem Wetter oder in direkter Sonne

Wir empfehlen, DuroGrit bei hohen Temperaturen oder beim Arbeiten in direkter Sonne mit dem Open Time Extender zu verdünnen. Dadurch wird die Trockenzeit des Produkts verlängert.



PRODUKTBESCHREIBUNG

› Spezifische Eigenschaften

- Verlangsamt die Trocknung von DuroGrit
- Anwendung bei hohen Temperaturen (> 30 °C / 86 °F) oder beim Arbeiten in direkter Sonne
- Umweltfreundlich: 0 % VOC
- Biologisch gut abbaubar
- Basiert auf nachwachsenden Rohstoffen

› Technische Daten

- Physischer Zustand bei 20 °C (68 °F) flüssig
- Farbe: gelb-bernsteinfarben
- Geruch: charakteristisch (mild)
- Flammpunkt: > 120 °C (ASTM D92)
- Zündzeitpunkt > 250 °C
- pH-Wert: 5–8
- Dichte ≈ 854 kg/m³ (20 °C)
- 0 % VOC
- CLP-kennzeichnungsfrei

› Gebindeeinheiten



Flasche 100 ml

Flasche 1L

› Lagerung/Haltbarkeit

Das Produkt kann bis zu 36 Monate unter trockenen Bedingungen und in der Originalverpackung gelagert werden. Frostfrei lagern.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

Maximal 10 % Open Time Extender zu DuroGrit hinzugeben, wenn bei direkter Sonne oder heißem Wetter gearbeitet wird.

› Remarks

- Bei unnötiger Anwendung von Open Time Extender (z. B. bei kaltem oder bewölktem Wetter), kann sich die Aushärtungszeit verlängern. Es kann bis zu 1 oder 2 Tage länger dauern, bis eine behandelte Terrasse oder Möbel benutzt und belastet werden können. Bei Fassadenverkleidungen ist das in der Regel kein Problem.
- Niemals mehr als 10 % Open Time Extender zu DuroGrit hinzugeben.

BITTE BEACHTEN SIE

Das Hinzufügen von Open Time Extender zu DuroGrit beeinflusst die DuroGrit Farben in keiner Weise.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubimonocoat.com

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar. **Datum TDS: 17/01/2024. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com