

Open Time Extender

Til påføring af DuroGrit i varmt eller solrigt vejr

Vi anbefaler at fortynde DuroGrit med Open Time Extender ved høje temperaturer eller mangel på skygge, for at forsinke tørring af produktet.



PRODUKTOPLYSNINGER

› Særlige egenskaber

- Forsinker tørring af DuroGrit
- Bruges ved høje temperaturer (> 30 °C) eller mangel på skygge
- Miljøvenligt produkt: 0 % VOC
- Godt biologisk nedbrydeligt
- Baseret på vedvarende råstoffer

› Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand ved 20 °C: flydende
- Farve: gul/ravfarvet
- Lugt: karakteristisk (mild lugt)
- Flammepunkt: > 120 °C (ASTM D92)
- Antændelsepunkt: > 250 °C
- pH: 5 - 8
- Densitet ≈ 854 kg/m³ (20 °C)
- 0 % VOC
- CLP mærkningsfri

› Emballage



Flaske 100 ml



Flaske 1L

› Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 36 måneder under tørre og frostfri forhold og i original emballage.

OPLYSNINGER OM PÅFØRING

> Brugsvejledning

Tilsæt op til 10% Open Time Extender til DuroGrit ved arbejde i solen og under varme forhold.

> Bemærkninger

- Hvis Open Time Extender bruges, når der ikke er behov for det (eksempelvis når det er koldt eller overskyet), kan det føre til forsinket hærdning. Det kan tage op til 1 eller 2 dage længere, inden der bør stilles genstande/møbler på terrassen. For beklædning er det normalt ikke noget problem.
- Tilsæt aldrig mere end 10 % Open Time Extender til DuroGrit.

BEMÆRKNINGER

Tilsætning af Open Time Extender til DuroGrit påvirker ikke på nogen måde DuroGrit farverne.

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til www.rubimonocoat.com/da, www.rubimonocoat.DK, <https://service.rubimonocoat.com/da>.

ANSVAR: Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden.

Dato for teknisk datablad: 29/02/2024. Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubimonocoat.com