

Open Time Extender

Para aplicar el DuroGrit en condiciones cálidas o soleadas

Recomendamos diluir el DuroGrit con Open Time Extender cuando la temperatura sea calurosa o no haya sombra. De ese modo se seca más despacio.



INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

› Características específicas

- El producto DuroGrit se seca más despacio
- Utilizar cuando la temperatura sea calurosa ($> 30\text{ }^{\circ}\text{C}$ / $86\text{ }^{\circ}\text{F}$) o no haya sombra
- Respetuoso con el medio ambiente: 0 % COV
- Bien biodegradable
- A base de materias primas renovables

› Características técnicas

- Estado físico a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($68\text{ }^{\circ}\text{F}$): líquido
- Color: amarillo ambarino
- Olor: característico (olor suave)
- Punto de inflamación: $> 120\text{ }^{\circ}\text{C}$ (ASTM D92)
- Punto de ignición: $> 250\text{ }^{\circ}\text{C}$
- pH: 5 - 8
- Densidad $\approx 854\text{ kg/m}^3$ ($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- 0 % COV
- Libre de etiqueta CLP

› Envase



Botella 100 ml



Botella 1L

› Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 36 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original. Mantener protegido de las heladas.

INFORMACIÓN DE USO

› Instrucciones de uso

Añade hasta un 10 % de Open Time Extender al DuroGrit cuando trabajes al sol y en condiciones calurosas.

› Remarks

- Utilizar Open Time Extender cuando no es necesario (por ejemplo, en condiciones frías o nubladas) puede retrasar el curado. Puede ser necesario esperar 1 o 2 días más antes de depositar objetos en la terraza o el mueble. En los revestimientos no suele representar ningún problema.
- No añadas nunca más de un 10 % de Open Time Extender al DuroGrit.

COMENTARIOS

Añadir Open Time Extender al DuroGrit no altera en modo alguno los colores del DuroGrit.

Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite www.rubiomonocoat.com

RESPONSABILIDAD: Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 17/01/2024. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com