

Open Time Extender

DuroGritin levittämiseen kuumalla tai aurinkoisella säällä

Suosittellemme DuroGritin laimentamista Open Time Extenderillä korkeissa lämpötiloissa tai kun varjoa ei ole. Tämä hidastaa tuotteen kuivumista.



TUOTETIEDOT

› Erityiset ominaisuudet

- Hidastaa DuroGritin kuivumista
- Käytä korkeissa lämpötiloissa (> 30 °C) tai kun varjoa ei ole
- Ympäristöystävällinen: 0 % VOC
- Helposti biohajoava
- Perustuu uusiutuviin raaka-aineisiin

› Tekniset ominaisuudet

- Fyysinen olomuoto 20 °C:ssa: nestemäinen
- Väri: keltaoranssi
- Haju: ominainen (mieto haju)
- Leimahduspiste: > 120 °C (ASTM D92)
- Syttymispiste: > 250 °C
- pH: 5–8
- Tiheys ≈ 854 kg/m³ (20 °C)
- 0 % VOC
- Ei CLP-merkintöjä

› Pakkaus



Pullo 100 ml



Pullo 1L

› Säilytys

Tuote voidaan säilyttää alkuperäisessä pakkauksessaan enintään 36 kuukautta kuivassa, pakkasettomassa tilassa.

KÄYTTÖOHJEET

› Käyttötiedot

Lisää DuroGrittiin Open Time Extenderiä jopa 10 % verran työskennellessäsi auringonvalossa ja kuumissa olosuhteissa.

› Huomautukset

- Kun käytät Open Time Extenderiä silloin, kun et tarvitse sitä (esimerkiksi kun on kylmää tai pilvistä), kovettumisessa voi kestää pidempään. Voi kestää 1 tai 2 päivää pidempään ennen kuin terassia/kalustetta voidaan kuormittaa. Ulkoverhouksilla tämä ei yleensä ole ongelma.
- Älä koskaan lisää Open Time Extenderiä DuroGrittiin yli 10 % verran.

HUOMAUTUS

Open Time Extenderin lisääminen DuroGrittiin ei vaikuta millään tavoin DuroGritin väreihin.

Katso tarkemmat tiedot pakkauksesta ja käyttöturvallisuustiedotteesta.

Täydellinen valikoimamme sisä- ja ulkopuiden suojaamiseen ja värjäämiseen tarkoitettuja tuotteita löytyy osoitteesta www.rubimonocoat.com

VASTUU: Käyttäjän vastuulla on selvittää omilla testeillä, soveltuuko tuote valittuun käyttötarkoitukseen. Muylle Facon NV ei missään tapauksessa ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista. Yllä olevat tiedot saattavat muuttua, jotka julkaistaan teknisen tiedotteen päivitettyissä versioissa. Emme voi olla vastuussa huonoista tuloksista johtuen syistä, jotka eivät liity tuotteen laatuun. Nämä tekniset tiedot on laadittu tällä hetkellä saatavilla olevien tietojen ja kokemuksen perusteella. Uusimmat tekniset tietolehdet voidaan pyytää tai ne ovat saatavilla verkkosivustolla.

Teknisen tietolehden päivämäärä: 29/02/2024. Tarkista turvallisuustiedot ennen tuotteen käyttöä.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

Puhelin +32 (0) 51 30 80 54

Faksi +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com