

Open Time Extender

For påføring av DuroGrit i varmt eller solrikt vær

Vi anbefaler å fortynne DuroGrit med Open Time Extender ved høye temperaturer eller mangel på skygge for å forsinke tørking av produktet.

PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- Forsinker tørkingen av DuroGrit
- Bruk i høye temperaturer (> 30 °C) eller mangel på skygge
- Miljøvennlig produkt: 0 % VOC
- Lett biologisk nedbrytbar
- Basert på fornybare råvarer

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand ved 20 °C: væske
- Farge: gul/ravfarget
- Lukt: karakteristisk (mild lukt)
- Flammepunkt: > 120 °C (ASTM D92)
- Antennespunkt: > 250 °C
- pH: 5 - 8
- Densitet ≈ 854 kg/m³ (20 °C)
- 0 % VOC
- CLP-merking fri

› Emballasje



› Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 36 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballasje.



INFORMASJON OM BRUK

> Bruksanvisning

Tilsett opptil 10 % Open Time Extender til DuroGrit når du arbeider i solen og under varme forhold.

> Bemerkninger

- Hvis Open Time Extender brukes når det ikke er nødvendig (for eksempel når det er kaldt eller overskyet) kan det føre til forsinket herding. Det kan ta opptil 1 eller 2 dager lenger før gjenstander/møbler kan plasseres på terrassen. For bekledding er dette vanligvis ikke et problem.
- Tilsett aldri mer enn 10 % Open Time Extender til DuroGrit.

BEMERKNING

Tilsetting av Open Time Extender til DuroGrit påvirker ikke DuroGrit-fargene på noen måte.

Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 29/02/2024. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Faks +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com