

### Open Time Extender

Do stosowania na stronie DuroGrit w gorące lub słoneczne dni

Zalecamy rozcieńczenie DuroGrit z Open Time Extender w przypadku wysokich temperatur lub gdy nie ma cienia. Spowolni to wysychanie produktu.



#### INFORMACJE O PRODUKCIE

##### › Cechy szczególne

- Spowalnia suszenie DuroGrit
- Używać w przypadku wysokich temperatur (> 30°C) lub gdy nie ma cienia
- Przyjazny dla środowiska: 0 % LZO
- Dobrze biodegradowalny
- Oparty na surowcach odnawialnych

##### › Parametry techniczne oleju

- Stan fizyczny w temperaturze 20°C: Ciecz
- Kolor: żółto-bursztynowy
- Zapach: charakterystyczny (łagodny zapach)
- Temperatura zapłonu: > 120 °C (ASTM D92)
- Temperatura zapłonu: > 250 °C
- pH: 5 - 8
- Gęstość ≈ 854 kg/m<sup>3</sup> (20°C)
- 0% LZO
- Nie zawiera etykiet CLP

##### › Opakowania



Butelka 100 ml



Butelka 1L

### › Przechowywanie

Produkt może być przechowywany do 36 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu

## INFORMACJA O APLIKACJI

### › Instrukcja użycia

Dodaj do 10% Open Time Extender do DuroGrit podczas pracy na słońcu i w gorących warunkach.

### › Uwagi

- Jeśli Open Time Extender jest używany, gdy nie jest potrzebny (na przykład, gdy jest zimno lub pochmurno), może to prowadzić do spowolnienia czasu utwardzania. Umieszczenie ładunku na tarasie/meblach może potrwać do 1 lub 2 dni dłużej. W przypadku okładzin zazwyczaj nie stanowi to problemu.
- Nigdy nie dodawaj więcej niż 10 % Open Time Extender do DuroGrit.

#### **UWAGA**

Dodanie Open Time Extender do DuroGrit nie wpływa w żaden sposób na kolory DuroGrit.

Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com) na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

**Odpowiedzialność:** Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej.

**Data utworzenia karty danych technicznych: 29/02/2024. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)