

Open Time Extender

För applicering av DuroGrit i varmt eller soligt väder

Vi rekommenderar att man späder DuroGrit med Open Time Extender vid höga temperaturer eller brist på skugga för att försena torkningen av produkten.

PRODUKTINFORMATION

› Speciella egenskaper

- Försenar torkning av DuroGrit
- Används vid höga temperaturer (> 30 °C) eller utan skugga
- Miljövänlig produkt: 0 % VOC
- Bra biologiskt nedbrytbar
- Baserad på förnybara råmaterial

› Tekniska egenskaper

- Fysiskt tillstånd vid 20 °C: flytande
- Färg: gul/bärnstensfärgad
- Lukt: karakteristisk (mild lukt)
- Flampunkt: > 120 °C (ASTM D92)
- Antändningstemperatur: > 250 °C
- pH: 5–8
- Densitet ≈ 854 kg/m³ (20 °C)
- 0 % VOC
- Märkningsfri enl. CLP-förordningen

› Förpackningar



› Förvaring

Produkten kan förvaras i upp till 36 månader i torra, frostfria förhållanden och i sin originalförpackning.

APPLICERINGSINFORMATION

> Instruktioner

Tillsätt upp till 10% Open Time Extender till DuroGrit vid arbete i solen och under varma förhållanden.

> Kommentarer

- Om Open Time Extender används när det inte behövs (till exempel när det är kallt eller mulet), kan det leda till försenad härdning. Det kan ta upp till 1 eller 2 dagar längre innan man kan ställa föremål/möbler på terrassen. För klädsel är det normalt inte något problem.
- Tillsätt aldrig mer än 10 % Open Time Extender till DuroGrit.

KOMMENTAR

Tillsättning av Open Time Extender till DuroGrit påverkar inte på något sätt DuroGrit-färgerna.

Kontrollera förpackningen och säkerhetsdatabladet för mer information.

För att se vårt kompletta sortiment av produkter för skydd och färgning av interiört och exteriört trä, besök vänligen www.rubimonocoat.com

ANSVAR: Det är användarens ansvar att genom sina egna tester fastställa om produkten är lämplig för den valda applikationen. Muylle Facon NV kan inte i något fall hållas ansvarig för några följdskador. Informationen ovan kan komma att ändras, vilket kommer att publiceras i de uppdaterade versionerna av det tekniska databladet. Vi kan inte hållas ansvariga för dåliga resultat på grund av orsaker som inte är relaterade till produktens kvalitet. Denna tekniska information har tagits fram utifrån den information och kunskap som finns för närvarande. De senaste tekniska databladerna kan beställas eller finns tillgängliga på hemsidan.

Datum för TDS: 29/02/2024. Kontrollera säkerhetsinformationen innan du använder produkten.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com