

Open Time Extender

DuroGrit'i sıcak veya güneşli havalarda uygulamak için

Yüksek sıcaklıklarda veya gölge olmadığına DuroGrit'i Open Time Extender ile seyreltmenizi öneririz. Bu, ürünün kurumasını yavaşlatacaktır.

ÜRÜN BİLGİSİ

> Belirli özellikler

- DuroGrit'in kurumasını yavaşlatır
- Yüksek sıcaklıklarda (> 30°C / 86°F) veya gölge olmadığına kullanın
- Çevre dostu: %0 VOC
- İyi biyolojik olarak parçalanabilir
- Yenilenebilir ham maddelere dayalı

> Teknik özellikler

- 20°C'de (68°F) fiziksel durum: Sıvı
- Renk: sarı-amber
- Koku: karakteristik (hafif koku)
- Parlama noktası: > 120 °C (ASTM D92)
- Tutuşma noktası: > 250 °C
- pH: 5 - 8
- Yoğunluk ≈ 854 kg/m³ (20°C)
- %0 VOC
- CLP etiketi içermez

> Paketleme



> Depolama koşulları

The product can be stored up to 36 months in dry conditions and in its original packaging. Keep away from frost.

UYGULAMA BİLGİSİ

> Kullanım talimatları

Güneşte ve sıcak koşullarda çalışırken DuroGrit'e yaklaşık %10 Open Time Extender ekleyin.

> Remarks

- Open Time Extender ihtiyacınız olmadığında kullanıldığında (örneğin hava soğuk veya bulutlu olduğunda), bu daha yavaş bir sertleşme süresine yol açabilir. Bir terasa/mobilyaya bir yük yerleştirebilmeniz 1 veya 2 gün daha uzun sürebilir. Cepheler için bu genellikle bir problem değildir.
- DuroGrit'e asla %10'dan fazla Open Time Extender eklemeyin.

REMARK

DuroGrit'e Open Time Extender eklenmesi, DuroGrit renklerini hiçbir şekilde etkilemez.

Daha fazla ayrıntı için ambalajı ve güvenlik bilgi formunu kontrol edin.

İçmekan ve dışmekan ahşabın korunması ve renklendirilmesine yönelik eksiksiz ürün yelpazemiz için lütfen ziyaret ediniz. www.rubimonocoat.com

SORUMLULUK: Ürünün seçilen uygulamaya uygun olup olmadığını kendi testleriyle belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Muylle Facon NV veya RMC Turkey A.Ş. Kor. Sis. Orm. Ürn. San. Ve Tic. A.Ş. hiçbir durumda dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki bilgiler, teknik veri sayfasının güncellenmiş versiyonlarında yayınlanacak olan değişikliklere tabi olabilir. Ürünün kalitesi ile ilgili olmayan nedenlerden kaynaklanan kötü sonuçlardan sorumlu tutulamayız. Bu teknik bilgiler, şu anda mevcut olan veri ve bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik veri sayfaları talep edilebilir veya web sitesinde bulunabilir.

TDS Tarihi: 29/02/2024. Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini kontrol edin.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV

Ambachtenstraat 58

8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com