

## Rubio Monocoat Pre-Aging

El encanto de lo antiguo gracias a un producto del futuro

Rubio Monocoat Pre-Aging es un pretratamiento de alta calidad, no reactivo, que consigue el mismo efecto que los tintes reactivos pero sin sus inconvenientes. Se usa exclusivamente en combinación con Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Pre-Aging está disponible en 10 colores estándar, que van desde el ahumado claro al más oscuro, pasando por los populares matices cálidos de verde/marrón. Todos los colores se pueden mezclar entre sí, para que el cliente pueda obtener exactamente lo que quiere.



### INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

#### > Características específicas

- Pretratamiento no reactivo a base de agua
- Color estable que se puede reproducir fácilmente, a diferencia de los tintes reactivos, que dependen de los taninos presentes en la madera
- Excelente resistencia a las manchas después del tratamiento con aceite Rubio Monocoat
- Coloración intensa con sutiles realces
- Aplicable a prácticamente todos los tipos de madera, incluidos los que no contienen taninos
- Puede utilizarse en cualquier superficie de madera de interior
- Producto de pH neutro, a diferencia de las precoloraciones reactivas
- No afecta a la calidad de la capa de acabado
- Olor mínimo
- Colorea también las partes duras de la madera y la albura
- No deja marcas de solapamiento
- Los colores se pueden mezclar entre sí

#### > Características técnicas

- Estado físico a 20 °C: líquido
- Acuoso
- Olor: dulce
- Punto de inflamación: > 100 °C
- Densidad: aprox. 1 kg/L
- Punto de ebullición: aprox. 100 °C

Tiempo de secado	24 h El tiempo exacto de secado depende de la base donde se aplique, la humedad ambiente, la temperatura y la ventilación.
Información sobre la aplicación	Todo tipo de superficies verticales y horizontales de interior
Cantidad necesaria	10-15 m <sup>2</sup> /litro*

Temperatura de aplicación	15-25 °C
Intervalo de humedad para la aplicación	35-60 %
Humedad de la madera	8-12 %
Almacenamiento	Mín. + 5 °C, máx. +30 °C El producto se puede almacenar hasta 36 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original.
Observaciones	Este producto es un pretratamiento, no un protector de la madera. Para lograr la máxima protección, debe combinarse con Rubio Monocoat Oil Plus 2C.

*\* Esas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda realizar siempre una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.*

## Fumed Look

### › Colores en Roble



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

## Authentic Amonia Look

### > Colores en Roble



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

## Smoked Look

### > Colores en Roble



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

Los colores son solo indicativos. Se recomienda efectuar una prueba sobre el mismo tipo de madera lijada de igual modo.

### > Almacenamiento

El producto se puede almacenar hasta 36 meses en condiciones secas, a resguardo de las heladas y en su envase original.

## INFORMACIÓN DE USO

### > Instrucciones de uso

#### > Muebles, escaleras y encimeras

**PASO 1.** Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Termine con lija de malla de entre 100 y 150. La intensidad del color dependerá del método de lijado empleado.

- Para renovar la aplicación, deberá eliminar completamente todos los residuos de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera, etc.).

**PASO 2.** Aspire cuidadosamente la superficie.

**PASO 3.** Agite bien el Rubio Monocoat Pre-Aging y viértalo en un cubo (Cubo Rubio Monocoat) antes de usarlo.

**PASO 4.** Aplique uniformemente el producto sobre la superficie a tratar, en cantidad saturante, empleando una herramienta de Rubio Monocoat (por ejemplo: Pad de Microfibra, Brocha, Esponja, pistola pulverizadora o rodillo).

- Consejo: en rincones/esquinas: aplíquelo con brocha (Rubio Monocoat Brush) o con un Rubio Monocoat Mouse Pad verde.

**PASO 5.** Utilice un Rubio Monocoat Scrubby Pad beis para igualar. Evite que se formen charcos.

**PASO 6.** Déjelo secar aproximadamente 24 horas con la estancia bien ventilada. El tiempo exacto de secado depende de la base donde se aplique, la humedad ambiente, la temperatura y la ventilación.

- Consejo: es perfectamente normal que aparezcan «manchas» siguiendo el dibujo de la veta mientras se seca la superficie. Mientras la superficie parezca «manchada», aún no estará seca.

**PASO 7.** Una vez seca, elimine las fibras levantadas de la madera con un Scrubby Pad rojo y después pase la aspiradora.

**PASO 8.** A continuación, aplique el Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Para una correcta aplicación, consulte la ficha técnica del aceite.

#### > Suelos

**PASO 1.** Lije la superficie con cuidado de no rayarla. Termine con lija de malla de 100. La intensidad del color dependerá del método de lijado empleado.

- Para renovar la aplicación, deberá eliminar completamente todos los residuos de tratamientos anteriores (barniz, aceite, cera, etc.).

**PASO 2.** Aspire cuidadosamente el suelo.

**PASO 3.** Agite bien el Rubio Monocoat Pre-Aging y viértalo en un cubo (Cubo Rubio Monocoat) antes de usarlo.

**PASO 4.** Aplique el producto en cantidad saturante con un Pad de Microfibra Rubio Monocoat. Trabaje en zonas de  $\pm$  90 cm. Cuando termine una zona, repásela con el mismo Pad de Microfibra, perfectamente escurrido, para igualarla. Evite que se formen charcos.

- Consejo: en rincones/esquinas: aplíquelo con brocha (Rubio Monocoat Brush) o con un Rubio Monocoat Mouse Pad verde.

**PASO 5.** Déjelo secar aproximadamente 24 horas con la estancia bien ventilada. El tiempo exacto de secado depende de la base donde se aplique, la humedad ambiente, la temperatura y la ventilación.

- Consejo: es perfectamente normal que aparezcan «manchas» siguiendo el dibujo de la veta mientras se seca la superficie. Mientras la superficie parezca «manchada», aún no estará seca.

**PASO 6.** Una vez seca, elimine las fibras levantadas de la madera con una pulidora de suelos equipada con un Pad Rubio Monocoat rojo y después pase la aspiradora.

**PASO 7.** A continuación, aplique el Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Para una correcta aplicación, consulte la ficha técnica del aceite.

## > Aplicación industrial

Si desea aplicar este producto con métodos industriales, le aconsejamos ponerse en contacto con nuestro departamento de asistencia técnica.

## > Consejos y trucos

- Tenga en cuenta que el resultado puede verse influenciado por el tipo de madera, su porosidad y la estructura de la veta. Por consiguiente, es importante realizar primero una muestra en el tipo de madera o la superficie que se va a tratar.
- Si se utilizan varios envases para la misma aplicación, es necesario mezclarlos para obtener un resultado homogéneo.
- Trabaje siempre húmedo sobre húmedo, para evitar marcas de solapamiento.
- En las maderas resinosas pueden aparecer pequeñas manchas blancas como reacción del producto a la madera.

## > Envase

Botella de plástico de 100 ml y 1 L,

Bote de plástico de 5 L y 25 L


Kit de prueba: 10 colores x 100 ml, incluye «Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging» de tamaño pequeño

## > Uso

10-15 m<sup>2</sup>/litro\*

\* Esas cantidades son meramente indicativas. Los resultados dependen del tipo de madera, el lijado y el método de preparación. Se recomienda realizar siempre una muestra para calcular la cantidad necesaria exacta.

## > Herramientas



Para más información, consulte el envase y la ficha de seguridad.

Si quiere conocer nuestra gama completa de productos para proteger y teñir madera en interiores y exteriores, visite [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

Su distribuidor:

**RESPONSABILIDAD:** Es la responsabilidad del usuario comprobar personalmente mediante pruebas la idoneidad del producto para la aplicación elegida. En ningún caso, Muylle Facon BV puede ser responsabilizada por daños consecuenciales. La información citada puede estar sujeta a cambios que serán dados a conocer en las versiones actualizadas de la ficha técnica. No podemos ser responsabilizados por resultados negativos que se deben a causas no relacionados con la calidad del producto. Esta información técnica fue elaborada en base a la información y al conocimiento actuales. Las fichas técnicas más recientes pueden ser solicitadas o están disponibles en nuestra página de internet. **Fecha de Ficha de Datos Técnicos: 07/02/2022. Consulte la ficha de seguridad antes de usar el producto.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylla Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BÉLGICA)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muyllafacon.be](mailto:info@muyllafacon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)