

Pre-Aging

Een look uit het verleden dankzij een product van de toekomst

Pre-Aging is een niet-reactieve voorbehandeling van hoge kwaliteit, die de look van reactieve beitsen creëert, maar zonder de nadelen ervan. Het product wordt altijd gecombineerd met Oil Plus 2C. Pre-Aging is beschikbaar in 10 standaardkleuren, gaande van een lichtere naar donkere gerookte look, inclusief de warme, groenbruine ondertonen die zo populair zijn. Alle kleuren zijn onderling mengbaar zodat gewerkt kan worden tot op de exacte wens van de klant.



PRODUCTINFORMATIE

› Specifieke kenmerken

- Niet-reactieve voorbehandeling op waterbasis
- Stabiel kleur dat gemakkelijk reproduceerbaar is, in tegenstelling tot reactieve beitsen die afhankelijk zijn van de tannines aanwezig in het hout
- Uitstekende vlekresistentie na behandeling met Rubio Monocoat olie
- Diepe kleuring met subtiele accenten
- Toepasbaar op vrijwel alle houtsoorten, ook deze zonder tannines
- Kan toegepast worden op alle houtoppervlakken binnenshuis
- pH-neutraal product, in tegenstelling tot reactieve voorkeuren
- Heeft geen invloed op de kwaliteit van de afwerkingslaag
- Minimale geur
- Kleurt ook de harde gedeelten van het hout, en het spint
- Geen overlappingsen
- Kleuren kunnen onderling gemengd worden

› Technische kenmerken

- Fysische toestand bij 20 °C: vloeibaar
- Waterdun
- Geur: Zoete geur
- Vlampunt: > 100°C
- Densiteit: ca. 1 kg/L
- Kookpunt: ca. 100 °C

| | |
|--------------------------------------|---|
| Droogtijd | 24h De exacte droogtijd is afhankelijk van het oppervlak, luchtvochtigheid, temperatuur en ventilatie. |
| Toepassingsinformatie | Alle verticale en horizontale oppervlakken binnenshuis |
| Verbruik | 10-15 m ² /liter* |
| Werktemperatuur | 15-25°C |
| Vochtigheidstoepassingsbereik | 35-60% |
| Houtvochtigheid | 8-12% |

| | |
|--------------------|---|
| Stockage | Min. + 5°C, max. +30°C Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge, vorstvrije omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. |
| Opmerkingen | Dit product is een voorbehandeling en beschermt het hout niet. Combineer met Oil Plus 2C voor maximale bescherming. |

** Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort, schuren en de voorbereidingsmethode. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

Fumed Look

> Kleuren op Eik



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia Look

> Kleuren op Eik



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked Look

> Kleuren op Eik



SMOKE LIGHT




SMOKE INTENSE

Kleuren dienen slechts als voorbeeld. We raden aan om een test uit te voeren op identiek geschuurd hout.

> Verpakking



Flesje 100 ml



Fles 1L



Jerrycan 5L



Jerrycan 25L

> Stockage

Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Bewaar vorstvrij.

TOEPASSINGSINFORMATIE

› Gebruiksaanwijzing

› Instructies meubelen, trappen & werkbladen

STAP 1. Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100 – 150. De intensiteit van de kleuren is afhankelijk van de gebruikte schuurmethode.

- Bij renovatie dienen restanten van voormalige behandelingen (verniss, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.

STAP 2. Stofzuig het oppervlak grondig.

STAP 3. Schud de Pre-Aging goed voor gebruik en giet in een emmer (Rubio Monocoat Emmer).

STAP 4. Breng het product gelijkmatig en verzadigd aan op het te behandelen oppervlak met een Rubio Monocoat accessoire, zoals een Microfibre Pad, kwast, spons, spuitpistool of roller.

- Tip: Voor randen/hoeken: breng aan met kwast (Rubio Monocoat Brush) of een groene Mouse Pad.

STAP 5. Egaliseer met een beige Scrubby Pad. Vermijd plasvorming.

STAP 6. Laat het oppervlak gedurende ± 24 uur drogen en zorg voor voldoende ventilatie. De exacte droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid, temperatuur en ventilatie.

- Tip: Het is perfect normaal dat het oppervlak opdroogt in 'vlekken' die de houttekening volgen. Zolang het oppervlak er nog 'vlekkerig' uitziet, is het nog niet droog.

STAP 7. Breek de opstaande houtvezels met een rode Scrubby Pad als het oppervlak droog is. Stofzuig nadien.

STAP 8. Breng nu de Oil Plus 2C aan. Gelieve de technische datafiche van de olie te raadplegen voor een correcte toepassing.

› Instructies vloeren

STAP 1. Schuur het oppervlak krasvrij. Eindig met gaasschijf korrel 100. De intensiteit van de kleuren is afhankelijk van de gebruikte schuurmethode.

- Bij renovatie dienen restanten van voormalige behandelingen (verniss, olie, was, ...) volledig verwijderd te worden.

STAP 2. Stofzuig het oppervlak grondig.

STAP 3. Schud de Pre-Aging goed voor gebruik en giet in een emmer (Rubio Monocoat Emmer).

STAP 4. Breng het product gelijkmatig en verzadigd aan met een Microfibre Pad. Werk in zones van ± 90 cm. Egaliseer de zone nadien opnieuw met dezelfde Microfibre Pad. Zorg ervoor dat deze pad goed is uitgewrongen. Vermijd plasvorming.

- Tip: Voor randen/hoeken: breng aan met kwast (Rubio Monocoat Brush) of een groene Mouse Pad.

STAP 5. Laat het oppervlak gedurende ± 24 uur drogen en zorg voor voldoende ventilatie. De exacte droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, vochtigheid, temperatuur en ventilatie.

- Tip: Het is perfect normaal dat het oppervlak opdroogt in 'vlekken' die de houttekening volgen. Zolang het oppervlak er nog "vlekkerig" uitziet, is het nog niet droog.

STAP 6. Breek de opstaande houtvezels met een rode Pad op de boenmachine en stofzuig nadien.

STAP 7. Breng nu de Oil Plus 2C aan. Gelieve de technische datafiche van de olie te raadplegen voor een correcte toepassing.

› Industriële toepassing

Indien je dit product op industriële wijze wilt toepassen, raden wij je aan om contact op te nemen met ons technisch serviceteam.


› Tips & Tricks

- Hou er rekening mee dat het houttype, korrelstructuur en porositeit van het hout het eindresultaat kan beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om eerst een staal te zetten op de gekozen houtsoort of het te behandelen oppervlak.
- Bij gebruik van meerdere verpakkingen op één werf is het aangeraden deze te mengen voor een egaal resultaat.
- Werk altijd nat-in-nat om overlappingsen te vermijden.
- Op harshoudende houtsoorten kunnen kleine witte vlekken ontstaan als reactie van het product op het hout.

› Opmerkingen

- Ook beschikbaar als:
 - Stalenset: 10 kleuren x 100 ml inclusief 'Colour Card Pre-Aging small'

> Gereedschap



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar www.rubiomonocoat.com

AANSPRAKELIJKHEID: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website.

Datum TDS: 11/09/2024. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubiomonocoat.com