

Rubio Monocoat Pre-Aging

Et eldet utseende ved hjelp av et moderne produkt

Rubio Monocoat Pre-Aging er en ikke-reaktiv forbehandling av høy kvalitet som får gulvet til å se eldet ut, men uten alle ulempene. Produktet brukes alltid i kombinasjon med Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Pre-Aging er tilgjengelig i 10 standardfarger, fra et lyst til et mørkere røkt utseende, inkludert de veldig populære varme grønnbrune nyanser. Alle farger kan blandes med hverandre for å oppnå akkurat den fargen som kunden ønsker.



PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- Ikke-reaktiv, vannbasert forbehandling
- Stabile farger som enkelt kan reproduseres i motsetning til reaktive farger som er avhengige av treets tanninnhold
- Utmerket flekkbestandighet etter behandling med Rubio Monocoat olje
- Dyp farging med diskrete nyanser
- Egnet til stort sett alle tresorter, inkludert tanninfritt tre
- Egnet til alle innendørs treoverflater
- pH-nøytralt produkt i motsetning til reaktiv forfarging
- Påvirker ikke kvaliteten av det ytterste laget
- Minimal luktgener
- Farger også de harde tredelene og splintved
- Ingen overlappinger
- Fargene kan blandes med hverandre

› Tekniske egenskaper

- Fysisk tilstand ved 20 °C: Flytende
- Vannbasert
- Lukt: Søt
- Flammepunkt: > 100 °C
- Densitet: ca. 1 kg/l
- Kokepunkt: ca. 100 °C

Tørketid	24 timer Den nøyaktige tørketiden avhenger av underlaget, fuktighet, temperatur og ventilasjon.
Bruksområde	Alle innendørs overflater, både loddrette og vannrette
Forbruk	10-15 m ² /liter*
Arbeidstemperatur	15-25 °C
Fuktighet under påføring	35-60 %
Trefuktighet	8-12 %

Lagring	Min. + 5 °C, maks. +30 °C Produktet kan lagres i opptil 36 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballasje.
Merknader	Produktet er til forbehandling og beskytter ikke treverket. Det må brukes i kombinasjon med Rubio Monocoat Oil Plus 2C for maksimal beskyttelse.

** Forbruksindikasjonene ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, sliping og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne det eksakte forbruket.*

Fumed Look

> Farger på eik



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia Look

> Farger på eik



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked Look

› Farger på eik



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

Fargeindikasjonene er veiledende, og vi anbefaler å lage en prøve på identisk slipt treverk.

› Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 36 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballasje.

INFORMASJON OM BRUK

> Bruksanvisning

> Møbler, trapper og benkeplater

TRINN 1. Slip overflaten fri for riper. Slip med slipenett korning 100 til 150, avhengig av slipemetoden som brukes.

- Ved renovering er det viktig å fjerne alle rester fra tidligere behandlinger (lakk, olje, voks, osv.).

TRINN 2. Støvsug overflaten grundig.

TRINN 3. Rist Rubio Monocoat Pre-Aging grundig før bruk og hell produktet i en bøtte (Rubio Monocoat bøtte).

TRINN 4. Påfør produktet jevnt og mett overflaten med Rubio Monocoat verktøy, for eksempel en Microfiber Pad, pensel, svamp, sprøytepistol eller rulle.

- Tips: For kanter/hjørner: Påfør med pensel (Rubio Monocoat Pensel) eller en grønn Rubio Monocoat Mouse Pad.

TRINN 5. Glatt med en beigefarget Rubio Monocoat Scrubby Pad. Unngå sølepytter.

TRINN 6. La overflaten tørke i ca. 24 timer og sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Den nøyaktige tørketiden avhenger av underlaget, fuktighet, temperatur og ventilasjon.

- Tips: Det er helt normalt at overflaten tørker 'flekvis' etter treets åremønster. Så lenge overflaten fremdeles ser 'flekket' ut, er den ikke tørr.

TRINN 7. Etter tørking, behandle hevede trefibre med en rød Scrubby Pad etterfulgt av støvsuging.

TRINN 8. Påfør nå Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Se oljens tekniske datablad for korrekt påføring.

> Gulv

TRINN 1. Slip overflaten fri for riper. Slip etter med slipenett korning 100. Fargens intensitet avhenger av slipemetoden som brukes.

- Ved renovering er det viktig å fjerne alle rester fra tidligere behandlinger (lakk, olje, voks, osv.).

TRINN 2. Støvsug gulvet grundig.

TRINN 3. Rist Rubio Monocoat Pre-Aging grundig før bruk og hell produktet i en bøtte (Rubio Monocoat bøtte).

TRINN 4. Påfør produktet jevnt og mett overflaten med Rubio Monocoat Microfiber Pad. Arbeid i områder på ± 90 cm. Det samme området kan deretter glattes ut med den samme Microfiber Pad. Sørg for å vri den gjeldende Pad godt. Unngå sølepytter.

- Tips: Til kanter/hjørner: Påfør med pensel (Rubio Monocoat Pensel) eller en grønn Rubio Monocoat Mouse Pad.

TRINN 5. La overflaten tørke i ca. 24 timer og sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Den nøyaktige tørketiden avhenger av underlaget, fuktighet, temperatur og ventilasjon.

- Tips: Det er helt normalt at overflaten tørker 'flekvis' etter treets åremønster.

Så lenge overflaten fremdeles ser 'flekket' ut, er den ikke tørr.

TRINN 6. Etter tørking, behandle hevede trefibre med en poleringsmaskin med en rød Rubio Monocoat Pad etterfulgt av støvsuging.

TRINN 7. Påfør nå Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Se oljens tekniske datablad for korrekt påføring.

> Industriell anvendelse

Hvis produktet skal brukes til industrielle formål, anbefales det å kontakte vårt tekniske serviceteam.

> Tips & tricks

- Husk at tresort, kornstruktur og treets porøsitet kan påvirke sluttresultatet. Det er derfor viktig å lage en prøve på den valgte tresorten eller overflaten som krever behandling.
- Hvis flere forskjellige beholdere brukes på stedet, må de blandes for å oppnå et jevnt resultat.
- Unngå overlappinger ved å arbeide vått i vått.
- På harpiksholdig tre kan det oppstå små hvite flekker som følge av reaksjon med produktet.

> Emballasje


- Plastflaske med 100 ml og 1 l,
- Plastboks med 5 l og 25 l
- Prøvesett: 10 farger x 100 ml inkl. 'Rubio Monocoat Colour Card Pre-Aging small'

> Forbruk

10-15 m²/liter*

* Forbruksindikasjonene ovenfor er veiledende. Forbruket avhenger av treslag, sliping og påføringsmetode. Det anbefales alltid å lage en prøve for å beregne det eksakte forbruket.

> Verktøy



Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

For vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden. **Dato for TDS: 08/03/2022. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54
Faks +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com