

## Pre-Aging

Widok z przeszłości dzięki produktowi z przyszłości

Rubio Monocoat Pre-Aging to wysokiej jakości, niereaktywne bejce, które nadają drewnu wygląd jak po produktach reakcyjnych, z pominięciem wszystkich niedogodności przy ich używaniu. Zawsze łączy się je z Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Pre-Aging bejce są dostępne w 10 kolorach (od lekkiego przydymionego po ciemny wygląd, w tym ciepłe tonacje zielone/brązowe, które są tak popularne. Wszystkie kolory można ze sobą mieszać, aby uzyskać dokładnie taki kolor, jakiego oczekuje klient.



## INFORMACJE O PRODUKCIE

### › Cechy szczególne

- Niereaktywna obróbka wstępna na bazie wody
- Stabilny kolor, który można łatwo odtworzyć, w przeciwieństwie do bejc reaktywnych, które zależą od garbników obecnych w drewnie
- Doskonała odporność na plamy po obróbce olejem Rubio Monocoat Oil
- Głęboka barwa z subtelnymi akcentami
- Może być stosowany do praktycznie wszystkich rodzajów drewna, w tym bez garbników
- Nadaje się do wszystkich powierzchni drewnianych w pomieszczeniach
- Produkt o neutralnym PH, w przeciwieństwie do reaktywnych przebarwień
- Nie wpływa na jakość powłoki wykończeniowej
- Minimalna uciążliwość zapachowa
- Barwi również części twardego drewna i bielu
- Brak nakładania się
- Kolory można mieszać ze sobą

### › Parametry techniczne oleju

- Stan skupienia w temperaturze 20°C: ciecz
- Na bazie wody
- Zapach: słodki zapach
- Temperatura zapłonu: > 100°C
- Gęstość: ok. 1 kg/L
- Temperatura wrzenia: ok. 100 °C

|  |  |
|--|--|
| <b>Czas schnięcia</b>                        | 24h<br>Dokładny czas schnięcia zależy od podłoża, wilgotności powietrza, temperatury i wentylacji.   |
| <b>Informacja o zastosowaniu</b>             | Wszystkie powierzchnie pionowe i poziome w pomieszczeniach   |
| <b>Wydajność</b>                             | 10-15 m <sup>2</sup> /litr*  |
| <b>Temperatura robocza</b>                   | 15-25°C  |
| <b>Zakres wilgotności podczas nakładania</b> | 35-60%   |
| <b>Wilgotność drewna</b>                     | 8-12%  |
| <b>Przechowywanie</b>                        | Min. + 5°C, maks. +30°C<br>Produkt może być przechowywany do 36 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu. |
| <b>Uwagi</b>                                 | Ten produkt służy do wstępnej obróbki i nie chroni drewna. Aby uzyskać maksymalną ochronę, należy go łączyć z Rubio Monocoat Oil Plus 2C.          |

*\* Podane wartości są orientacyjne i zależą od rodzaju drewna, szlifowania i jego przygotowania. Aby ustalić dokładną wydajność zalecamy przeprowadzenie testów na mniejszej powierzchni.*

Fumed Look

› Kolory drewna Dąb



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia Look

› Kolory drewna Dąb



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

## Smoked Look

### › Kolory drewna Dąb



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

Kolory mają wyłącznie charakter pogładowy i zaleca się wykonanie testu na identycznym oszlifowanym drewnie.

### › Opakowania



Butelka 100 ml



Butelka 1L



Kanister 5L



Kanister 25L

### › Przechowywanie

Produkt może być przechowywany do 36 miesięcy w suchych warunkach, zabezpieczony przed mrozem w oryginalnym opakowaniu

## INFORMACJA O APLIKACJI

### › Instrukcja użycia

#### › Meble, schody & blaty

**KROK 1.** Przeszlifuj powierzchnię usuwając zarysowania. Zakończ siatką do szlifowania 100 do 150, intensywność koloru zależy od zastosowanej metody szlifowania.

- Podczas renowacji należy całkowicie usunąć wszelkie pozostałości poprzednio użytych środków (lakier, olej, wosk itp.).

**KROK 2.** Odkurz dokładnie powierzchnię.

**KROK 3.** Wstrząśnij dokładnie Rubio Monocoat Pre-Aging przed użyciem i wlej do wiadra (Rubio Monocoat Bucket).

**KROK 4.** Nałóż równomiernie produkt i nasyc powierzchnię za pomocą narzędzi Rubio Monocoat, takich jak pada z mikrofibry, pędzla, gąbki, pistoletu natryskowego lub wałka.

- Wskazówka: Na krawędzie/rogi: użyj pędzla (Rubio Monocoat Brush) lub zielonego pada Rubio Monocoat Mouse Pad.

**KROK 5.** Wygładź beżowym padem do szorowania Rubio Monocoat Scrubby Pad. Unikaj tworzenia się kałuż.

**KROK 6.** Pozostaw do wyschnięcia na około 24 godziny i zapewnij odpowiednią wentylację. Dokładny czas schnięcia zależy od podłoża, wilgotności powietrza, temperatury i wentylacji.

- Wskazówka: Jest całkiem normalne, że powierzchnia wysycha „punktowo” zgodnie ze wzorem słoików drewna. Dopóki powierzchnia nadal wygląda na „poplamioną, nie jest sucha.

**KROK 7.** Po wyschnięciu wykonaj obróbkę uniesionych włókien drewna czerwonym padem do szorowania Scrubby Pad, a następnie odkurz.

**KROK 8.** Nałóż teraz Rubio Monocoat Oil Plus 2C. W celu prawidłowego zastosowania należy zapoznać się z kartą techniczną oleju.

### › Podłogi

**KROK 1.** Przeszlifuj powierzchnię usuwając zarysowania. Zakończ siatką do szlifowania 100, intensywność koloru zależy od zastosowanej metody szlifowania.

- Podczas renowacji należy całkowicie usunąć wszelkie pozostałości poprzednio użytych środków (lakier, olej, wosk itp.).

**KROK 2.** Odkurz dokładnie powierzchnię.

**KROK 3.** Wstrząśnij dokładnie Rubio Monocoat Pre-Aging przed użyciem i wlej do wiadra (Rubio Monocoat Bucket).

**KROK 4.** Nałóż równomiernie produkt i nasyc powierzchnię za pomocą pada z mikrofibry Rubio Monocoat Microfiber Pad. Pracuj na obszarze  $\pm 90$  cm. Następnie ponownie wygładź obszar za pomocą tego samego pada z mikrofibry Rubio Monocoat Microfiber Pad. Upewnij się, że ten pad został dokładnie wyciśnięty. Unikaj tworzenia kałuż.

- Wskazówka: Na krawędzie/rogi: użyj pędzla (Rubio Monocoat Brush) lub zielonego padu Rubio Monocoat Mouse Pad.

**KROK 5.** Pozostaw do wyschnięcia na około 24 godziny i zapewnij odpowiednią wentylację. Dokładny czas schnięcia zależy od podłoża, wilgotności powietrza, temperatury i wentylacji.

- Wskazówka: Jest całkiem normalne, że powierzchnia wysycha „punktowo” zgodnie ze wzorem słojów drewna. Dopóki powierzchnia nadal wygląda na „poplamioną”, nie jest sucha.

**KROK 6.** Po wyschnięciu wykonaj obróbkę uniesionych włókien drewna maszyną polerską z czerwonym padem Rubio Monocoat Pad, a następnie odkurz.

**KROK 7.** Teraz nałóż Rubio Monocoat Oil Plus 2C. W celu prawidłowego zastosowania należy zapoznać się z kartą techniczną oleju.

## › Zastosowanie przemysłowe

W przypadku zastosowania przemysłowego, radzimy skontaktować się z naszym zespołem obsługi technicznej.






### › Porady

- Pamiętaj, że rodzaj drewna, struktura słoików i porowatość drewna mogą mieć wpływ na efekt końcowy. Dlatego ważne jest, aby najpierw wykonać próbkę na wybranym gatunku drewna lub powierzchni wymagającej obróbki.
- W przypadku używania kilku pojemników w jednym miejscu, wymagane jest ich wymieszanie ich zawartości w celu uzyskania równomiernego efektu.
- Aby uniknąć nakładania się na siebie, stosuj metodę mokro na mokro.
- Na zwykłych gatunkach drewna mogą pojawić się drobne białe plamy w wyniku reakcji z produktem.

### › Uwagi

- Dostępny również jako:
  - Zestaw testowy: 10 kolorów x 100 ml, w tym Karta kolorów „Colour Card Pre-Aging small”.

### › Narzędzia



Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com) na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

**Odpowiedzialność:** Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej.

**Data utworzenia karty danych technicznych: 11/09/2024. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)