

SheenPlus

Ekstra parlaklığa sahip yağlı bir görünüm için

SheenPlus, Oil Plus 2C ile işlenmiş ahşap yüzeylere dayanıklı saten bir görünüm sağlayan %0 VOC ahşap sonlandırma ürünüdür. Bu ürün, Oil Plus 2C uygulanmış mobilyalar, tezgahlar, masalar, merdivenler, duvarlar, zeminler vb. dahil olmak üzere tüm iç mekan ahşap yüzeylere uygulanabilir. Yağ (A) ve hızlandırıcı (B) kombinasyonu, hızlı kürlenme süresi sağlayarak mükemmel koruma sağlar. Ayrıca solvent ve su içermez.

ÜRÜN BİLGİSİ

› Belirli özellikler

- Uzun ömürlü saten görünüm
- Çakışma yok
- Düşük tüketim
- Çizilmeye dayanıklı sonuç
- Doğal içeriklere dayalı, %0 VOC
- Elle veya pedli polisaj makinesi ile uygulanır.
- %100 katı içerik

› Teknik özellikler

- Baz: doğal yağların karışımı
- Kıvam: sıvı
- Parlama noktası cc (astm d93): > 60° C (140°F)
- Yoğunluk: ± 1,05 kg/L
- VOC içeriği: 0 g/L



KURUMA SÜRESİ	24 – 36s
KÜRLENME SÜRESİ	7 gün
UYGULAMA BİLGİSİ	Tüm dikey ve yatay iç yüzeyler (örn. zeminler, tezgahlar, mobilyalar, banyolar, mutfaklar, merdivenler, duvarlar, zeminler vb.)
TÜKETİM	1L = ± 125 m ² * (1L = 1 250 square feet)
İDEAL UYGULAMA SICAKLIĞI	15 - 25 °C (60 - 77 °F)
BAĞIL NEM UYGULAMA ARALIĞI (HAVA KOŞULU)	%35 - %60
NEM İÇERİĞİ ARALIĞI (AHŞAP KOŞULU)	%8 - %12
DEPOLAMA	Min. + 5°C (41°F), max. + 30°C (86°F)


	Ürün orijinal ambalajında ve kuru ortamda 36 aya kadar saklanabilir.
TEMİZLİK	En erken 2 gün sonra: sadece kuru temizlik En erken 7 gün sonra: su ve All Natural Wood Cleaner (Spray) ile temizlik
AVANTAJLARI	Oil Plus 2C üzerinde geliştirilmiş saten parlaklık
KAP ÖMRÜ	A + B bileşeni karıştırıldıktan sonra SheenPlus maksimum 4-6 saat kullanılabilir.

* Bu kullanımlar yalnızca gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşabın türüne ve hazırlama yöntemine bağlıdır. Kesin kullanımı hesaplamak için her zaman bir numune yapılması önerilir.

› Paketleme



Set A+B Duo 130 ml



Set A+B Duo 390 ml



Set A+B Duo 1,3 L

› Depolama koşulları

The product can be stored up to 36 months in dry conditions and in its original packaging. Keep away from frost.

UYGULAMA BİLGİSİ

> Kullanım talimatları

> Hazırlık

SheenPlus, Oil Plus 2C uygulanmış ahşap yüzeylerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Bitmemiş ahşap yüzeylerde:

Önce Oil Plus 2C'yi ahşap yüzeye uygulayın. Uygulama talimatları için Oil Plus 2C teknik veri sayfasına bakın. En az 24 saat kuruma süresinden sonra SheenPlus uygulanabilir.

Daha önce Oil Plus 2C ile işlem görmüş ve rengin hala bozulmamış olduğu bir yüzeyde:

Yüzeyi su ve All Natural Wood Cleaner veya Deep Cleaner ile iyice temizleyin. Tüm sabun kalıntılarını gidermek için suyla iyice durulayın. Yüzey tamamen kuruduktan sonra SheenPlus uygulanabilir.

Daha önce Oil Plus 2C uygulanmış ve rengin de eski haline getirilmesi gereken bir yüzeyde:

İlk önce yüzeyi, orijinal olarak uygulanan renkte Oil Plus 2C ile yenileyin. Oil Plus 2C yenileme yönergeleri için TDS'ye başvurun. 24 saatlik kuruma süresinden sonra SheenPlus uygulanabilir.

> Talimatlar

Mobilya ve masalara uygulama

ADIM 1. Oil Plus 2C'yi en az 24 saat kurumaya bırakın.

ADIM 2. Yaklaşık 3 birim A'ya 1 birim B oranından emin olarak iki bileşeni 1 ila 2 dakika iyice karıştırın.

ADIM 3. SheenPlus'ı bir fırça, sünger, ... ile uygulayın ve kırmızı Ovma Pedi ile yayın. 15 dakika içerisinde ilave ürün eklemeyen kırmızı Ovma Pedi ile aynı yüzeyin üzerinden tekrar geçin.

ADIM 4. Beyaz Scrubby Pad ile tekrar silin.

ADIM 5. Çizgileri ve/veya yüzey düzensizliklerini tüy bırakmayan bir bezle giderin.

ADIM 6. Bezle sildikten hemen sonra, yağlanmış yüzeyi 4. ADIM'da kullanılan aynı beyaz pad ile bir kez daha silin (bu son adımı yapmak için pad'in yağlı tarafını kullandığınızdan emin olun). Yüzeyi dairesel hareketlerle silin ve SheenPlus uygulamasını bitirmek için yüzeyi levhaların uzunluğu boyunca silmeyi tamamlayın.

ADIM 7. Yüzeyi kullanmadan önce en az 24 saat kurumaya bırakın. Etkili kuruma ve sertleşmeyi sağlamak için uygun havalandırma ve sıcaklığın korunması önemlidir. Tam kurlenme 7 gün sonra gerçekleşir.

Zeminlerde uygulama

ADIM 1. Oil Plus 2C'yi en az 24 saat kurumaya bırakın.

ADIM 2. Yaklaşık 3 birim A'ya 1 birim B oranından emin olarak iki bileşeni 1 ila 2 dakika iyice karıştırın.

ADIM 3. SheenPlus'ı kırmızı bir ped ile bir polisaj makinesi kullanarak uygulayın. Uygulama yapılan bölgede herhangi bir düzensizlik görülmeyecek şekilde ürünü yayın. Tercihen 2 ila 4 m² (20 ila 40 SF) alanlarda (çok geniş olmayan alanlar) çalışın. Polisaj makinesi ile alana, ıslak ürüne basmadan kolayca uygulama yapabileceğinizden emin olun.

- İpucu: Tedavi edilen alanın yerleşimi, hala ıslak olan ürünün üzerinde durmadan çalışmanıza izin vermiyorsa, uygulama sırasında üzerine basmak için (yarım) beyaz bir ped kullanın.

ADIM 4. 15 dakika içinde, yüzey tamamen düz olana ve kuruyana kadar bu alanı beyaz bir ped ile bitirin.

ADIM 5. 15 dakika içinde uygulama yapılacak alanlarda bu uygulamaları tüm yüzey üzerinde tekrarlayın.

ADIM 6. Yüzeyde dikkatlice yürümeden önce en az 24 saat kurumaya bırakın. Etkili kuruma ve sertleşmeyi sağlamak için uygun havalandırma ve sıcaklığın korunması önemlidir. Tam kürlenme 7 gün sonra gerçekleşir.

› Maintenance Instructions

Yenileme / Bakım

Ürün çok fazla aşınma (trafik deseni) göstermeye başlarsa yeni bir kat uygulayarak bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İlk olarak, bir bakım katı uygulamadan önce toz ve kiri temizlediğinizden emin olun. Uygun temizleme ve uygulama talimatları için sayfa 2-3'teki adımlara bakın.

Oil Plus 2C renginde aşınma görüldüğünde, önce orijinal Oil Plus 2C rengiyle bir onarım/yenileme yapın (renk restorasyonu için A ve B bileşenleri kullanılmalıdır). Bundan sonra en az 24 saat kurumaya bırakın. Daha sonra SheenPlus'ı onarılan bölgeye uygulayın ve 24 saat kurummasını bekleyin. Ardından tüm yüzeye SheenPlus uygulayınız.

› İpuçları

- Optimum sonuçlar için, SheenPlus B bileşeninin SheenPlus A bileşenine doğru oranda eklenmesi zorunludur.
- Oil Plus 2C ve SheenPlus uygulaması arasında en az 24 saat kuruma süresi bırakılması çok önemlidir. SheenPlus'ı uygularken renk çekmesini önlemek için Oil Plus 2C'nin tamamen kurummasını bekleyin. Aşırı renk çekme fark ederseniz, SheenPlus'ı uygulamadan önce Oil Plus 2C'nin kuruması için biraz daha bekleyin.
- SheenPlus şantiye uygulamalarında mutlaka polisaj makinesi ile uygulanmalıdır ve asla standart cila rulosu ile uygulanamaz.
- SheenPlus uygulamasından sonraki ilk hafta boyunca sadece kuru temizlemeye izin verilir. Daha sonra All Natural Wood Cleaner (Sprey) veya su ile nemlendirilmiş mop ile nemli temizlik yapılabilir. Haftada bir defadan fazla olmamak üzere mikrofiber paspas veya nemli bir bezle temizlemenizi öneririz.
- Yüzeyin yapışkanlaşmaması için çok fazla ürün sürmeyiniz.
- Daha yüksek viskozite nedeniyle, SheenPlus'ın ilk uygulaması ve yayılması için bej yerine kırmızı bir ped kullanmanızı öneririz.

REMARK

Ürün hiçbir durumda seyreltilemez!




WARNING

Yağa bulanmış bezler ve diğer aletler kendiliğinden yanabilir. Kullanımdan sonra, atılmadan önce suya batırılmalıdır.

> Consumption

Paketler	Gösterge Niteliğindeki Tüketim
130 ml	16,25 m ² (162,5 square feet)
390 ml	48,75 m ² (487,5 square feet)
1,3 L	162,5 m ² (1625 square feet)

> Yardımcı aletler



Rubio Monocoat Red
Pad 16 inch



Rubio Monocoat
White Pad 16 inch



Rubio Monocoat Oil
removal cloth



Rubio Monocoat
Standard White
Sponge



Rubio Monocoat
Brush Standard 60


> Related products




Oil Plus 2C



Cleaner



Universal Soap



Surface Care



All Natural Wood
Cleaner



All Natural Wood
Cleaner Spray

> Certificates



Daha fazla ayrıntı için ambalajı ve güvenlik bilgi formunu kontrol edin.

İçmekean ve dışmekean ahşabın korunması ve renklendirilmesine yönelik eksiksiz ürün yelpazemiz için lütfen ziyaret ediniz. www.rubimonocoat.com

SORUMLULUK: Ürünün seçilen uygulamaya uygun olup olmadığını kendi testleriyle belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Muylle Facon NV veya RMC Turkey Ahş. Kor. Sis. Orm. Ürn. San. Ve Tic. A.Ş. hiçbir durumda dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki bilgiler, teknik veri sayfasının güncellenmiş versiyonlarında yayınlanacak olan değişikliklere tabi olabilir. Ürünün kalitesi ile ilgili olmayan nedenlerden kaynaklanan kötü sonuçlardan sorumlu tutulamayız. Bu teknik bilgiler, şu anda mevcut olan veri ve bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik veri sayfaları talep edilebilir veya web sitesinde bulunabilir.

TDS Tarihi: 15/03/2024. Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini kontrol edin.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylla Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllafacon.be

www.rubimonocoat.com