

Universal Maintenance Oil 2 Mix

Twoje drewno zasługuje na doskonałe zabezpieczenie

Universal Maintenance Oil 2 Mix to uniwersalny olej pielęgnacyjny do odnawiania i dodatkowej ochrony drewna pokrytego Oil Plus 2C. Universal Maintenance Oil 2 Mix zwiększy odporność na płyny.



INFORMACJE O PRODUKCIE

› Cechy szczególne

- Oferuje dodatkową ochronę
- 0% LZO

› Parametry techniczne oleju

- Stan skupienia w 20°C: ciecz
- Baza: mieszanka naturalnych olejów
- Gęstość: 0.93 - 1.4 g/cm³
- Temperatura zapłonu: > 65°C
- Zawartość LZO: 0 g/L

CZAS SCHNIĘCIA	24g
CZAS UTWARDZENIA	48h
CZAS PRZYDATNOŚCI DO UŻYCIA	Po wymieszaniu produktu: zużyć w ciągu 24h
INFORMACJA O APLIKACJI	Na wszystkie wewnętrzne powierzchnie drewniane, które zostały już pokryte Oil Plus 2C
ZUŻYCIE	400 ml = 50 - 75 m ² <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw = 300 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 100 ml Oil Plus 2C, Comp. A 80 ml = 10 - 15 m ² <ul style="list-style-type: none"> • Zestaw = 60 ml Universal Maintenance Oil 2 Mix + 20 ml Oil Plus 2C, Comp. A
TEMPERATURA ROBOCZA	8-30°C
ZAKRES WILGOTNOŚCI PODCZAS NAKŁADANIA	40-60%


PRZECHOWYWANIE	Produkt można przechowywać do 12 miesięcy w suchym, w wolnym od mrozu otoczeniu i w oryginalnym opakowaniu
CZYSZCZENIE	Najwcześniej po 48h
UWAGI	Upewnić się, że dostępna jest wystarczająca wentylacja podczas i po procesie nakładania, aby przyspieszyć proces utwardzania.

** Wielkość zużycia jest jedynie orientacyjna. Wyniki zależą od rodzaju drewna, szlifowania i metody przygotowania. Zaleca się zawsze wykonanie próbki w celu obliczenia dokładnego zużycia.*

› Opakowania



Metalowa puszka
300 ml



Metalowa puszka
60 ml

INFORMACJA O APLIKACJI

› Instrukcja użycia

> Meble, schody i blaty robocze

KROK 1. Oczyszczyć powierzchnię z kurzu.

KROK 2. Spray All Natural Wood Cleaner Spray lub Surface Care rozpylić na powierzchnię.

KROK 3. Wytrzeć do sucha mopem lub ściereczką z mikrofibry.

KROK 4. Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Płukanie czystą wodą nie jest konieczne.

KROK 5. Wziąć Universal Maintenance Oil i dodać Oil Plus 2C komponent A w tym samym kolorze, którym powierzchnia była kiedyś pokryta. Właściwa proporcja to 3 części Universal Maintenance Oil na 1 część Oil Plus 2C (zgodnie z opisem w opakowaniu). Dokładnie wymieszać.

KROK 6. Niewielką ilość oleju nanieść pędzlem, a następnie rozprowadzić czerwonym padem Rubio Monocoat Scrubby. Najlepiej pracować w strefach od 2 do 4 m² (strefy, które można zakończyć w ciągu ± 15 minut, wliczając w to kolejny krok).

KROK 7. Pozostawić na kilka minut i wmasować olej w drewno białym padem do szorowania Rubio Monocoat.

KROK 8. Usunąć cały nadmiar oleju ściereczką Rubio Monocoat Oil removal cloth. Powierzchnia powinna być jednolita i sucha w dotyku.

> Podłogi

KROK 1. Odkurzyć powierzchnię. Usunąć kurz, piasek, kamienie, ...

KROK 2. Czyścić podłogę za pomocą All Natural Wood Cleaner lub Universal Soap.

- Wlać 10 ml All Natural Wood Cleaner do wiadra o pojemności 5-8 i z letnią wodą (maks. 40°C).
- Do wiadra z 10 litrami wody wlać maksymalnie 50-100 ml Universal Soap.

KROK 3. Umyć powierzchnię mopem lub ściereczką.

Uwaga: nie zostawiać wody na powierzchni, wystarczy zebrać ściereczką.

KROK 4. Pozostawić do wyschnięcia. Nie chodzić po podłodze, dopóki całkowicie nie wyschnie. Płukanie czystą wodą nie jest konieczne.

KROK 5. Wziąć Universal Maintenance Oil i ostrożnie dodać Oil Plus 2C komponent A w tym samym kolorze, którym powierzchnia była kiedyś pokryta. Właściwa proporcja to 3 części Universal Maintenance Oil na 1 część Oil Plus 2C (zgodnie z opisem w opakowaniu). Dokładnie wymieszać.

KROK 6. Niewielką ilość uniwersalnego oleju Universal Maintenance Oil nałożyć pędzlem, a następnie rozprowadzić w kierunku słoju drewna za pomocą narzędzia uchwytu narzędzia do nakładania oleju na podłogę Extension Pole, narzędzia do nakładania oleju na podłogę Flexible Pad Holder i czerwonego pada o wymiarach 11,5 cm na 25 cm. Najlepiej pracować w strefach od 5 do 10 m² (strefy, które można zakończyć w ciągu ± 15 minut, wliczając to kolejny krok).

KROK 7. Pozostawić na kilka minut i wmasować olej w drewno białym padem o wymiarach 11.5 na 25 cm.

KROK 8. Usunąć cały nadmiar oleju ściereczką Rubio Monocoat Oil removal cloth. Powierzchnia powinna być jednolita i sucha w dotyku.

› Porady










- Produktu nie wolno pod żadnym pozorem rozcieńczać, chyba że wskazaną ilością Oil Plus 2C.
- Produkt dobrze wymieszać przed nałożeniem.
- W przypadku używania kilku pojemników w jednym miejscu, zaleca się ich wymieszanie w celu uzyskania równomiernego efektu.
- Konserwacja za pomocą Oil Plus 2C w oryginalnym kolorze jest zalecana, gdy tylko pokryta powłoka zaczyna wykazywać nadmierne zużycie.
- Należy w odpowiednim czasie wymieniać chłonną ściereczkę Rubio Monocoat. Jeśli ściereczka nie wchłania już wystarczającej ilości oleju, czas ją wymienić.
- Pędzle WoodCream mogą pomóc w przeniesieniu potrzebnej ilości oleju na powierzchnię. Nie nadają się do nakładania produktu, ale pomagają zachowywać czystość i zmniejszyć zużycie. W zależności od rodzaju obrabianej powierzchni należy wybrać pędzel WoodCream 1" lub 2".
 - WoodCream Brush 1": Do mebli i schodów polecamy mały pędzel, ponieważ pasuje do puszki z zestawem 80 ml (pędzel ma 2,54 cm szerokości).
 - WoodCream Brush 2": Do podłóg polecamy średni pędzel, ponieważ przy zestawie 0,4L i tak używasz kubka, a do tego typu powierzchni wygodniejszy jest większy pędzel (ten pędzel ma 5,08 cm szerokości).



UWAGA

Ściereczki i inne narzędzia nasiąknięte olejem mogą ulec samozapłonowi. Po użyciu należy przed ich utylizacją namoczyć je w wodzie.

› Narzędzia



› Certyfikaty



Sprawdzić opakowanie i kartę charakterystyki produktu, aby uzyskać więcej informacji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej www.rubimonocoat.com na której prezentujemy pełny asortyment naszych produktów służących barwieniu i ochronie drewna we wnętrzach i na zewnątrz.

Odpowiedzialność: Na użytkownika spoczywa odpowiedzialność za ustalenie, na podstawie własnoręcznie przeprowadzonych prób, czy produkt nadaje się do wykonania wybranego zabiegu. Muylle Facon NV nie odpowiada za wyniki w konsekwencji ewentualne szkody. Informacje podane powyżej mogą ulec zmianie, co znajdzie swoje odbicie w uaktualnionych kartach danych technicznych. Nie ponosimy odpowiedzialności za niezadowolający efekt prac wynikły z przyczyn niezwiązanych z jakością produktu. Niniejsze dane techniczne powstały w oparciu o powszechnie dostępne informacje i wiedzę. Najbardziej aktualne karty danych technicznych są dostępne na życzenie oraz prezentowane na stronie internetowej. **Data utworzenia karty danych technicznych: 03/02/2023. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z informacją na temat bezpieczeństwa.**



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIE)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfacon.be

www.rubimonocoat.com