

## WoodCream

Crème de cire innovante pour le bois vertical avec des résultats naturels

WoodCream est une crème à base de cire qui protège et colore de manière optimale votre bois vertical en extérieur et qui le rend hydrofuge. La technologie de contact de longue durée assure une absorption parfaite de la crème dans les pores du bois, sans pour autant les recouvrir, assurant ainsi l'humidité et la structure naturelles du bois. La crème écologique est très facile à appliquer (en une seule couche) et préserve l'aspect naturel du bois.



## INFORMATION DU PRODUIT

### › Caractéristiques spécifiques

La technologie hydrophobe WoodCream combinée à la structure crémeuse unique offre des avantages significatifs au niveau du produit tout comme de l'application :

- RESPIRANT
  - Les pores du bois restent ouverts
  - L'air et la vapeur d'eau peuvent passer à travers
  - L'humidité est régulée
  
- HYDROFUGE
  - Crème hydrophobe
  - Effet perlant de longue durée
  - Protection ultra durable contre les intempéries
  
- AUTONETTOYANT
  - Les gouttes d'eau glissent du bois, éliminant les saletés de la surface
  - Réduit le risque de prolifération microbienne (algues, moisissures, champignons)
  - Préviens les dégâts dus au gel
  
- ASPECT
  - Préserve l'aspect naturel du bois
  - Ne contient pas de mastic, ne forme pas de couche d'étanchéité (contrairement à la peinture, au vernis)
  - Ne s'écaille pas : durée de vie plus longue
  
- ÉCOLOGIQUE
  - Faible impact environnemental
  - 0 % de COV
  - Faible consommation

### › Caractéristiques techniques

<b>Base chimique</b>	À base de cire
<b>État physique</b>	Crème

<b>Densité</b>	950 - 1050 g/L (transparent - couleurs)
<b>Degré d'acidité (pH)</b>	8,0 - 9,0
<b>Niveau de brillance</b>	Semi-mat
<b>Temps de séchage</b>	Selon les facteurs environnementaux : ± 12 heures
<b>Sec au toucher</b>	Après 30 minutes
<b>Teneur en COV</b>	0 % de COV
<b>Effet perlant</b>	L'effet perlant apparaît déjà au bout de 3 heures
<b>Deuxième couche</b>	Le produit s'applique en 1 ou 2 couches selon l'aspect souhaité. Une deuxième couche peut être appliquée après 3 heures et de préférence dans les 24 heures.
<b>Informations sur l'application</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Protège et colore le bois vertical en extérieur (revêtements, clôtures, abris d'auto, volets, abris de jardin en bois, etc.) <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Ne convient pas aux surfaces horizontales</li> <li>◦ « Vertical » ne fait pas référence au sens de montage des planches</li> <li>◦ Ne convient pas pour le traitement des portes et fenêtres</li> </ul> </li> <li>• Convient aussi bien au bois neuf qu'au bois précédemment traité</li> <li>• S'applique plus aisément par-dessus d'autres systèmes de peinture et surfaces que d'autres peintures et produits de traitement du bois (ne goutte pas, sans ruban de masquage, application facile en hauteur)</li> </ul>
<b>Résistance à l'eau</b>	Suite à l'application d'un agent hydrophobe à la cire comme WoodCream sur les pores des murs, l'effet capillaire naturel des fibres de bois se transforme en effet hydrofuge. Au lieu d'absorber l'eau, les fibres de bois la repousseront sans pour autant recouvrir les pores, assurant ainsi la diffusion de la vapeur et le passage de l'air et de la vapeur d'eau.
<b>Avantages</b>	Protection contre le soleil, la pluie, le vent et l'usure
<b>Maintien des couleurs</b>	Selon la couleur choisie, le type de bois et l'orientation du bois vertical, la couleur durera entre 5 et 10 ans. Après environ 5 ans, l'effet perlant (perles d'eau) diminuera progressivement.
<b>Stockage</b>	Le produit se conserve pendant 24 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine et fermé, à l'abri du gel.
<b>Consommation</b>	12-20 m <sup>2</sup> /L * Selon le type de substrat


*\*Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent du type de bois et de la méthode de préparation. Il est toujours recommandé d'appliquer le produit sur un échantillon afin de calculer la consommation exacte.*

The Grey Collection


› Couleurs sur Pin



TRANSPARENT #0



BLUE GREY #5




BOLD BLACK #7




CHARMING GREY #8



DIRTY GREY #1




GRAVEL GREY #4



GREEN GREY #6




MISTY GREY #3



TIMELESS GREY #2

The Traditional Collection


› Couleurs sur Pin



BURNED CHOCOLATE



CREAMY WHITE




DEEP TAUPE



MOCHA CREAM



RICH ALMOND



SALTED CARAMEL



SNOW WHITE




SOFT TAUPE




SWEET TOFFEE

The Scandinavian Collection


› Couleurs sur Pin




AURORA BLUE




COUNTRY GREEN




FJORD BLUE



FOREST GREEN



ICE BLUE




NAVY BLUE



OSLO OCHRE



QUIET GREEN



SWEDISH RED

Les couleurs sont présentées sur pin. Les couleurs présentées sont à titre indicatif et restent non contractuelles.

La version transparente (#0) crée un effet non coloré. Cette version n'ayant pas de filtre UV, Transparent (#0) permet au bois de griser naturellement tout en protégeant le bois et en le rendant hydrofuge. Appliquez-le sans le diluer.

Vous voulez réduire l'intensité des couleurs WoodCream existantes ? Alors diluez-les avec WoodCream Softener.

› Conditionnement



## INFORMATION D'UTILISATION

### › Mode d'emploi

#### 1. **Préparation** (uniquement si le bois a été fortement exposé aux intempéries)

Votre bois a-t-il été fortement exposé aux intempéries ? Nettoyez-le au préalable à l'eau ou avec Exterior Wood Cleaner (voir mode d'emploi à l'étape 2). En retirant la majeure partie des saletés au préalable, votre papier de verre se salira moins vite lors du ponçage.

#### 2. **Application**

##### 2a. Application sur bois neuf ou non traité

**ÉTAPE 1.** Poncez la surface avec du papier de verre grain 120 max. dans le sens du grain. Un ponçage plus grossier assure une meilleure adhérence et performance du produit.

**ÉTAPE 2.** Humidifiez d'abord la surface avec une fine brume d'eau. Nettoyez la surface avec Exterior Wood Cleaner et une brosse à récurer un nylon à poils rigides (portez des gants). Utilisez un mélange de 10% d'Exterior Wood Cleaner et de 90% d'eau (selon la salissure ou le degré d'exposition du bois, un dosage plus fort peut être requis). Ne laissez pas sécher le mélange et rincez abondamment les restes du mélange à l'eau claire.

**ÉTAPE 3.** Laissez sécher la surface.

**ÉTAPE 4.** Mélangez vigoureusement WoodCream avant utilisation. Diluez-le avec WoodCream Softener, si nécessaire\*, et mélangez à nouveau pour obtenir un mélange homogène.

##### \*Quand diluer avec WoodCream Softener ?

1. Pour le bois brut, très poreux ou sec (< 14%) : diluez dans une proportion max. d'1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener
2. Afin de créer un effet vieilli ou plus transparent : diluez dans une proportion max. d'1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener

- Créez un aspect vieilli instantané en ajoutant WoodCream Softener à l'une des couleurs de la « Grey Collection ».

**ÉTAPE 5.** Appliquez uniformément le produit sur le bois vertical avec un WoodCream Brush. Terminez dans le sens des planches et procédez par zones de 3 à 4 planches de large.



- Gardez un bord humide pour éviter les traces.

**ÉTAPE 6.** Laissez sécher la surface durant 12 heures ou appliquez une deuxième couche si vous souhaitez un résultat plus couvrant. Pour la deuxième couche, attendez au moins 3 heures pour que la première couche sèche, et appliquez-la de préférence dans les 24 heures. Pour éviter un excès trop important, diluez cette fois-ci WoodCream avec 25% à 50% de WoodCream Softener.

- La première couche étant déjà hydrofuge, la deuxième couche n'y adhérera pas aussi facilement. Nous conseillons d'étaler le produit sur la première couche à l'aide du WoodCream Brush en un mouvement fluide et de repasser plusieurs fois.

## 2b. Rénovation/rafraîchissement de WoodCream

Nettoyez la surface avec Exterior Wood Cleaner (mélangez 10% d'Exterior Wood Cleaner et 90% d'eau). Appliquez à nouveau WoodCream dans la couleur d'origine. Diluez WoodCream avec WoodCream Softener dans une proportion de 1 à 9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener, selon le résultat souhaité.

## 2c. Rénovation d'anciens revêtements ne provenant pas de chez Rubio Monocoat

**ÉTAPE 1.** Retirez tous les revêtements usés ou les fibres de bois des traitements antérieurs et poncez correctement la surface avec un papier de verre grain 120 max. dans le sens du grain. Un ponçage plus grossier assure une meilleure adhérence et performance du produit.

- Précaution : Si le revêtement actuel est en piteux état, il doit être complètement retiré. Le bois brut qui réapparaît doit ensuite être traité de la même manière que du bois neuf.

**ÉTAPE 2.** Nettoyez ensuite la surface avec Exterior Wood Cleaner et une brosse à récurer un nylon à poils rigides (portez des gants). Humidifiez la surface au préalable avec une fine brume d'eau. Utilisez un mélange de 20% d'Exterior Wood Cleaner et de 80% d'eau. Ne laissez pas sécher le mélange et rincez abondamment les restes du mélange à l'eau claire pour éliminer toute la mousse.

**ÉTAPE 3.** Laissez sécher la surface.

**ÉTAPE 4.** Mélangez vigoureusement WoodCream avant utilisation et ajoutez-y 25 à 50% de WoodCream Softener. Appliquez une première couche avec le WoodCream Brush. Procédez par zones de 3 à 4 planches dans le sens des planches.

- Gardez un bord humide pour éviter les traces.

**ÉTAPE 5.** Appliquez une deuxième couche de WoodCream après au moins 3 heures de séchage et de préférence dans les 24 heures. Vous éviterez ainsi les différences de brillance entre le bois non traité et les parties où l'ancien revêtement était encore présent.

- La première couche étant déjà hydrofuge, la deuxième couche n'y adhèrera pas aussi facilement. Nous conseillons d'étaler le produit sur la première couche à l'aide du WoodCream Brush en un mouvement fluide et de repasser plusieurs fois.

**ÉTAPE 6.** Laissez sécher la surface durant 12 heures.

#### 2d. Application industrielle

Si vous voulez appliquer ce produit de façon industrielle, contactez notre équipe technique pour plus d'informations.

#### 2e. Avertissement : le nettoyage à haute pression

Le nettoyage à haute pression à l'eau claire est efficace pour éliminer les restes des produits de nettoyage. Effectué par une personne inexpérimentée, il peut néanmoins causer d'énormes dégâts sur la surface en bois. **Si vous êtes inexpérimenté(e) en matière de nettoyage à haute pression, utilisez un tuyau d'arrosage.**

Lors d'un nettoyage à haute pression, évitez d'endommager la surface en bois. Pour cela, ne dépassez pas 34,5 - 55 bar. Pour que cette pression soit efficace, l'embout doit se trouver à moins de 30 cm de la surface.

Il est déconseillé d'utiliser un embout pulvérisateur à zéro degré sur les surfaces en bois. Si la pression dépasse la pression conseillée, la surface en bois risque de s'endommager si vous vous en approchez trop près !

### 3. Informations sur l'entretien

En général, nous recommandons un contrôle visuel juste après la saison d'hiver. Soyez attentive(ve) à la présence des trois éléments cidessous :

- a. Saletés et dépôts verts; nettoyez à l'eau à basse pression avec une brosse souple
- b. Décoloration\*
- c. Diminution de l'effet perlant\*

\*Si nécessaire, appliquez une couche d'entretien selon le mode d'emploi. La fréquence de l'entretien dépend des conditions météorologiques :

- Dans des conditions météorologiques normales : tous les 5 ans
- Dans des conditions météorologiques extrêmes : tous les 3 ans
- Dans des conditions idéales, l'entretien peut se faire beaucoup plus tard : jusqu'à 10 ans

Climats normaux : lorsque la couleur s'estompe, appliquez une couche d'entretien de WoodCream avec WoodCream Softener dans une proportion allant de 9 unités de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener jusqu'à maximum 1 unité de WoodCream pour 1 unité de WoodCream Softener afin d'obtenir le résultat souhaité. Veuillez consulter la fiche technique pour plus d'informations.

La fréquence dépend de l'exposition, de la situation géographique, de l'orientation solaire du bois traité, du type de bois et de la teinte souhaitée. En bord de rivière, sur la côte, en zones humides ou marais, un entretien plus régulier est parfois nécessaire.

#### › Astuces & conseils

- Remuez régulièrement WoodCream lors de son utilisation pour répartir suffisamment les pigments de couleur.
- Évitez d'exposer la surface directement au soleil.
- Lorsqu'il fait très chaud (> 30 °C) ou qu'il n'y a pas d'ombre, nous recommandons de diluer WoodCream avec WoodCream Softener pour faciliter l'application du produit et ralentir le séchage.
- Sur les surfaces en bois rugueuses et très absorbantes, nous vous recommandons de diluer WoodCream avec WoodCream Softener pour faciliter l'application de WoodCream sur la surface. Pour un effet plus couvrant, vous pouvez appliquer une deuxième couche.
- Le produit s'applique également au pistolet. Dans ce cas, diluez WoodCream avec Industrial Diluent Concentrate. Veuillez consulter la fiche technique d'Industrial Diluent Concentrate au préalable.



### AVERTISSEMENT

L'ajout de WoodCream Softener réduit la résistance aux UV du produit, pouvant provoquer une décoloration prématurée. Cet effet de décoloration dépend de la quantité de WoodCream Softener qui a été ajoutée.





### INFORMATION

Les pores du bois restent ouverts, permettant au bois de respirer et garantissant une régulation optimale de l'humidité. WoodCream est hydrophobe et autonettoyante, réduisant le risque de prolifération microbienne (algues, moisissures, champignons).

### INFORMATION


Adhésion selon DIN EN ISO 2409 : classification 0

### › Outils



Nettoyez les outils à l'eau après l'application.

› Produits liés



› Certificats



Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**RESPONSABILITÉ:** Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet.

**Date TDS: 10/04/2024. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio<sup>®</sup>  
**MONOCOAT**

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)