

WoodCream

Dikey ahşap için doğal sonuçlar veren yenilikçi mum bazlı ahşep kremi

WoodCream, dikey dış cephe ahşap yüzeyinizi en iyi şekilde korumak, renklendirmek ve su geçirmez hale getirmek için mum bazlı bir kremdir. Uzun temas teknolojisi, kremin ahşabın gözeneklerini kapatmadan mükemmel bir şekilde emilmesini sağlayarak ahşabın doğal nem dengesini ve yapısını sağlar. Ekolojik kremin uygulanması çok kolaydır (tek kat halinde) ve ahşabın doğal görünümünü ve hissini korur.

ÜRÜN BİLGİSİ

› Belirli özellikler

Eşsiz krem yapısıyla birlikte hidrofobik WoodCream teknolojisi, hem ürün hem de uygulama düzeyinde önemli avantajlar sunar:

- NEFES ALABİLİR
 - Ahşabın gözenekleri açık kalır
 - Hava ve su buharı hala geçebilir
 - Nem regülasyonu korunur
- SU GEÇİRMEZ
 - Hidrofobik krem
 - Uzun süre kalıcı sedef efekti
 - Aşırı hava koşullarına karşı çok dayanıklı koruma
- KENDİNİ TEMİZLEME
 - Su damlacıkları ahşaptan kayarak kir parçacıklarını yüzeyden uzaklaştırır.
 - Mikroorganizmaların (alg, küf, mantar) üreme riskini azaltır.
 - Don hasarını önler
- BAK VE HİSSET
 - Ahşabın doğal görünümünü ve hissini korur
 - Dolgu içermez, sızdırmazlık tabakası oluşturmaz (boya, cilaların aksine)
 - Pul pul dökülmez: daha uzun kullanım ömrü
- EKOLOJİK
 - Düşük çevresel etki
 - %0 VOC
 - Düşük tüketim



› Teknik özellikler

Kimyasal baz	Balmumu bazlı
Fiziksel durum	Krem
Yoğunluk	950 - 1050 g/L (şeffaf - renkli)
Asitlik derecesi (pH)	8.0 – 9.0
Parlaklık seviyesi	Yarı mat
Kuruma süresi	İklim koşullarına bağlı olarak: ± 12 saat
Dokunma kuruması	30 dakika sonra
VOC içeriği	%0 VOC
İnci etkisi	İnci etkisi 3 saat sonra başlar.
İkinci kat	Ürün, istediğiniz görünüme göre 1 veya 2 kat olarak uygulanabilir. İkinci bir katman 3 saat sonra ve tercihen 24 saat içinde uygulanabilir.
Uygulama bilgileri	<ul style="list-style-type: none">Tüm dikey dış ahşap yüzeyleri (ahşap kaplamalar, çitler, otoparklar, panjurlar, bahçe barakaları, vb.) korur ve renklendirir.<ul style="list-style-type: none">Yatay dış yüzeyler için uygun değildir.Dikey, panoların montaj yönünü ifade etmez.Hem yeni hem de önceden işlenmiş ahşap için uygundur.Diğer boya sistemlerine ve yüzeylere uygulaması diğer boya ve ahşap işleme ürünlerine göre daha kolaydır (damlama yapmaz, maskeleye bandı içermez, baş üstü uygulaması kolaydır)
Su direnci	WoodCream gibi bir balmumu-hidroforik ürünün gözenek duvarlarına uygulanması, ağaç liflerinin doğal kılcal etkisini su itici bir etkiye dönüştürür. Ağaç lifleri artık suyu emmek yerine gözeneklerin açılmasını azaltmadan bunu itecektir. Bu, buhar difüzyonunu sağlar ve hava ve su buharının geçmesine izin verir.
Avantajları	Güneşe, yağmura, rüzgara ve yıpranmaya karşı koruma
Renk kalıcılığı	Seçilen renge, ahşabın türüne ve dikey ahşabın yönüne bağlı olarak renk 5 ila 10 yıl arasında kalıcıdır. Yaklaşık 5 yıl sonra inci etkisi (su boncuklaması) yavaş yavaş azalacaktır.
Depolama	Ürün 24 aya kadar saklanabilir. Kuru ortamda ve orijinal açılmamış ambalajında saklayınız. Dondan uzak tutunuz.
Tüketim	12-20 m ² /L * Substrat tipine bağlı olarak


* Bu kullanımlar yalnızca gösterge niteliğindedir. Sonuçlar ahşabın türüne ve hazırlama yöntemine bağlıdır. Kesin kullanımı hesaplamak için her zaman bir numune alınması önerilir.

The Grey Collection

> Colors on Pine



TRANSPARENT #0



BLUE GREY #5




BOLD BLACK #7




CHARMING GREY #8



DIRTY GREY #1




GRAVEL GREY #4



GREEN GREY #6



MISTY GREY #3



TIMELESS GREY #2

The Traditional Collection


> Colors on Pine



BURNED CHOCOLATE



CREAMY WHITE




DEEP TAUPE



MOCHA CREAM



RICH ALMOND



SALTED CARAMEL



SNOW WHITE




SOFT TAUPE




SWEET TOFFEE

The Scandinavian Collection


> Colors on Pine




AURORA BLUE



COUNTRY GREEN




FJORD BLUE



FOREST GREEN




ICE BLUE




NAVY BLUE



OSLO OCHRE



QUIET GREEN



SWEDISH RED

Gösterilen renkler çam rengindedir. Gösterilen renkler yalnızca referans amaçlıdır ve bağlayıcı değildir.

Saydam sürüm (#0) renksiz bir etki yaratır. Bu versiyonda UV filtresi bulunmadığından Şeffaf (#0), ahşabı korurken ve su geçirmez hale getirirken ahşabın doğal olarak yaşlanmasına izin verir. Seyreltmeden uygulayın.

Mevcut WoodCream renklerinin renk yoğunluğunu azaltmak isterseniz WoodCream Yumuşatıcı ile seyretebilirsiniz.

› Paketleme



UYGULAMA BİLGİSİ

› Kullanım talimatları

1. **Hazırlık** (yalnızca aşırı derecede yıpranmış ahşap olması durumunda)

Ahşabınız zımparalamak için çok mu yıpranmış? Önce su veya Exterior Wood Cleaner ile temizleyin (talimatlar için 2. adıma bakın). Bu işlemi yaptıktan sonra zımpara yaparsanız yüzeydeki kiri temizlemiş olursunuz ve zımpara kağıdınız zımparalama sırasında hemen kirlenmez.

2. **Uygulama**

2a. Yeni veya işlenmemiş ahşap üzerine uygulama

ADIM 1. Yüzeyi 120 numaraya kadar zımpara kağıdı ile damar yönünde zımparalayın. Dairesel zımparalama, daha iyi ürün yapışması ve performansı sağlar.

ADIM 2. Önce ahşap yüzeyi az bir su ile ıslatın. Yüzeyi Exterior Wood Cleaner ve sert kıllı naylon bir ovma fırçası (eldiven giyin) ile temizleyin. %10 Exterior Wood Cleaner ve %90 su karışımı kullanın (ahşabın kirlenmesine veya hava koşullarına bağlı olarak daha güçlü bir oran gerekebilir). Solüsyonun kurumasına izin vermeyin ve temizleme solüsyonu kalıntısını temiz suyla iyice durulayın.

ADIM 3. Yüzeyin tamamen kurummasını bekleyin.

ADIM 4. WoodCream'i kullanmadan önce iyice karıştırın. Gerekirse WoodCream Softener* ile inceltin ve homojen bir karışım elde edinceye kadar tekrar karıştırın.

* WoodCream Softener ile ne zaman seyreltilmelidir?

1. Kaba testereyle, çok gözenekli veya kuru ahşapta (<14%): maks. 1:1 oranında seyreltin
2. Eskitilmiş veya daha şeffaf bir etki yaratmak için: maks. 1:1 oranında seyreltin

- Gri renk koleksiyonundaki renklerden birine WoodCream Softener ekleyerek anında eskimiş bir görünüm yaratın.

ADIM 5. Ürünü fırça ile dikey ahşap yüzeye eşit şekilde uygulayın. Ahşap kurulum yönünde bitirin ve 3 ila 4 pano genişliğindeki alanlarda çalışın.

- Üst üste bindirme izlerinden kaçınmak için ıslak bir kenar bırakarak uygulama yapın.

ADIM 6. Yüzeyi 12 saat kurumaya bırakın veya daha opak bir sonuç isteniyorsa ikinci bir uygulama yapın. En az 3 saat kuruma süresinden sonra ve tercihen 24 saat içinde ikinci bir uygulama yapabilirsiniz. Aşırı birikimi önlemek için WoodCream'i bu kez %25 veya %50'ye kadar WoodCream Softener ile seyreltin.

- Birinci kat zaten su itici olduğundan ikinci uygulama birinci kata eskisi kadar kolay yapışmaz. Ürünü fırça ile ilk katın üzerine tek hareketle yaymanızı ve üzerinden birkaç kez geçmenizi öneririz.

2b. Tadilat/tazeleme durumunda WoodCream

Exterior Wood Cleaner (%10 Exterior Wood Cleaner ve %90 su oranı) ile yüzeyi temizleyin. WoodCream'i orijinal renginde yeniden uygulayın. WoodCream'i WoodCream Softener ile 9:1 oranında istenen sonuca göre maksimum 1:1 oranında seyreltin.

2c. Eski, Rubio Monocoat olmayan kaplamaların yenilenmesi

ADIM 1. Gevşek yıpranmış kaplamaları veya önceki işlemlerden kalan ağaç liflerini çıkarın ve yüzeyi damar yönünde 120 numaraya kadar zımpara kağıdı ile düzgün bir şekilde zımparalayın. Dairesel zımparalama, daha iyi ürün yapışması ve performansı sağlar.

- Önlem: Mevcut kaplama sistemi çok kötü durumdaysa, kalan kaplama sistemini çıplak ahşaba kadar tamamen zımparalayın ve ardından yeni ahşap gibi işlem den geçirin.

ADIM 2. Ardından, yüzeyi Exterior Wood Cleaner ve sert kıllı naylon bir ovma fırçası (eldiven giyin) ile temizleyin. Önce ahşabın yüzeyini ince bir su spreyi ile nemlendirin. %20 Exterior Wood Cleaner ve %80 su karışımı kullanın. Solüsyonun kurumasına izin vermeyin ve tüm köpükler durulanana kadar temizleme solüsyonu kalıntısını temiz suyla iyice durulayın.

ADIM 3. Yüzeyin kurumasını bekleyin.

ADIM 4. WoodCream'i kullanmadan önce iyice karıştırın ve ürüne %25 - 50 WoodCream Softener ekleyin. Fırça ile ilk katı uygulayın. Ahşap döşeme yönünde 3 ila 4 levhalık bölgelerde çalışın.

- Üst üste bindirme izlerinden kaçınmak için ıslak bir kenar bırakarak uygulama yapın.

ADIM 5. En az 3 saatlik kuruma süresinden sonra ve tercihen 24 saat içinde ikinci bir WoodCream uygulaması yapın. Bu şekilde, ham ahşap ile eski kaplamanın hala mevcut olduğu yamalar arasındaki parlaklık farklılıklarını önleyebilirsiniz.

- Birinci kat zaten su itici olduğu için ikinci kat birinci kata eskisi kadar kolay yapışmaz. Ürünü fırça ile ilk katın üzerine tek hareketle yaymanızı ve üzerinden birkaç kez geçmenizi öneririz.

ADIM 6. Yüzeyi 12 saat kurumaya bırakın.

2d. Endüstriyel Uygulama

Bu ürünü endüstriyel bir şekilde uygulamak istediğinizde, daha ayrıntılı uygulama talimatları için teknik departmanımızla iletişime geçin.

2e. Dikkat: Güçlü yıkama

Temiz su ile hızlı yıkama, temizleme solüsyonu kalıntılarını yıkamak için çok iyi bir yöntem olabilir. Ancak deneyimsiz bir operatörün ellerinde de ahşap yüzeyde ciddi hasarlara yol açabilmektedir. **Elektrikli yıkama konusunda deneyiminiz yoksa bir bahçe hortumu kullanın.**

Güçle yıkarken, ahşap yüzeye zarar vermemek için dikkatli olun. Bunun için 34,5 – 55 BAR (500-800 PSI) değerini aşmayınız. Bu basınçla tam etki için nozül yüzeyden 30 cm'den (bir ayak) fazla uzakta olmamalıdır.

Ahşap yüzeylerde asla sıfır derece püskürtme başlığı kullanmayın. Önerilenden daha yüksek su basıncı kullanmak, ahşap yüzeye çok yaklaştığınızda ahşap yüzeye kolayca zarar verebilir!

› Maintenance Instructions

Bakım bilgileri

Genel olarak, kış mevsiminden hemen sonra yıllık bir görsel kontrol öneriyoruz. Lütfen aşağıdaki üç noktanın varlığını kontrol edin:

- Kir ve yeşil birikintiler; düşük basınçlı su ve yumuşak bir fırça ile temizleyin
- Renklerin solması*
- Azalan inci efekti*

* Gerekirse, talimatlara göre bir bakım katı uygulayın. Bakım sıklığı hava koşullarına bağlıdır:

- Normal hava koşullarında: 5 yılda bir
- Aşırı hava koşullarında: her 3 yılda bir
- İdeal koşullarda, bu önemli ölçüde daha uzun sürebilir: 10 yıla kadar

Normal iklimler: renk solduğunda, 9 ölçü WoodCream ve 1 ölçü WoodCream Softener oranından bir kat bakım uygulaması yapın. İstenen sonucu elde etmek için maks. 1 ölçü WoodCream ve 1 ölçü WoodCream Softener kullanabilirsiniz.

Bakım sıklığı yıpranmaya, coğrafi konuma, işlenen ahşabın güneş yönüne, ahşabın türüne ve istenen gölgeye bağlıdır. Kıyı, deniz kenarı, yüzeysel soyulma, sulak alan ve bataklık... bazen daha sık bakım gerektirir.

› İpuçları

- WoodCream'i kullanım sırasında renk pigmentlerini yeterince dağıtmak için düzenli olarak karıştırınız.
- Yüzeye doğrudan güneş ışığından kaçınınız.
- Yüksek sıcaklıklarda (> 30°C) veya gölge olmadığında, ürünün daha kolay uygulanması ve daha yavaş kuruması için WoodCream'in WoodCream Softener ile seyreltilmesini öneririz.
- Pürüzlü ve çok emici ahşap yüzeylerde, WoodCream'i yüzeye kolayca uygulayabilmeniz için WoodCream'i WoodCream Softener ile seyreltmenizi öneririz. Daha örtücü bir etki için ikinci bir kat uygulayabilirsiniz.
- Ürün püskürtme tabancası ile de uygulanabilir. Bu durumda, WoodCream'i Endüstriyel Diluent Concentrate ile seyreltin. Kullanmadan önce Industrial Dilutant Concentrate Teknik Veri Sayfasına bakın.



WARNING

WoodCream Softener eklenmesi ürünün UV direncini azaltır. Bu erken renk solmasına neden olabilir. Bu renk atma etkisi, eklenen WoodCream Softener miktarına bağlıdır.


INFORMATIONAL

Ahşabın gözenekleri açık kalır; bu, ahşabın nefes almasını sağlar ve optimum nem düzenlemesini garanti eder. WoodCream su tutmaz ve kendi kendini temizler, mikroorganizmaların (algler, küf, mantarlar) büyüme riskini azaltır.

INFORMATIONAL

DIN EN ISO 2409'a göre yapışkanlık: Sınıflandırma 0

> Yardımcı aletler



Uygulamada kullanılan aletleri uygulamadan sonra su ile temizleyiniz.

› Related products



› Certificates



Daha fazla ayrıntı için ambalajı ve güvenlik bilgi formunu kontrol edin.

İçmekan ve dışmekan ahşabın korunması ve renklendirilmesine yönelik eksiksiz ürün yelpazemiz için lütfen ziyaret ediniz. www.rubimonocoat.com

SORUMLULUK: Ürünün seçilen uygulamaya uygun olup olmadığını kendi testleriyle belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Muylle Facon NV veya RMC Turkey A.Ş. Kor. Sis. Orm. Ürn. San. Ve Tic. A.Ş. hiçbir durumda dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Yukarıdaki bilgiler, teknik veri sayfasının güncellenmiş versiyonlarında yayınlanacak olan değişikliklere tabi olabilir. Ürünün kalitesi ile ilgili olmayan nedenlerden kaynaklanan kötü sonuçlardan sorumlu tutulamayız. Bu teknik bilgiler, şu anda mevcut olan veri ve bilgilere dayanılarak hazırlanmıştır. En güncel teknik veri sayfaları talep edilebilir veya web sitesinde bulunabilir.

TDS Tarihi: 12/02/2025. Ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerini kontrol edin.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylla Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubimonocoat.com