

WoodCream Industrial Diluent Concentrate

Protecting the natural beauty of wood

Das Konzentrat WoodCream Industrial Diluent Concentrate wurde entwickelt, um WoodCream für den Einsatz auf industriellen Beschichtungsanlagen zu optimieren. WoodCream Industrial Diluent Concentrate sollte mit Wasser im Verhältnis 1 auf 9 verdünnt werden.

PRODUKTBESCHREIBUNG


› Spezifische Eigenschaften

- Verringert die Viskosität
- Vermindert Schaumbildung durch Rückführung von Overspray
- Verhindert Austrocknen durch Rückführung von Overspray
- Verbessert den Durchfluss bei Handspritzpistolen
- Vermindert den Festkörpergehalt

› Technische Daten

- Physischer Zustand: flüssig
- Farbe: leicht opak – gelblich
- pH: 7,5
- Dichte: 962,8 g/

› Gebindeeinheiten



› Lagerung/Haltbarkeit

Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate lang haltbar. Frostgeschützt lagern.

INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

› Hinweise für die manuelle Anwendung

› Gebrauchsanweisung

Industrielle Anwendung

WoodCream Industrial Diluent Concentrate ist für folgende industrielle Anwendungen geeignet: ‚vacuumcoater‘ und ‚spray coating‘.

Beschichtung mit Vakuumanlage

Die Bedienung der Vakuumbeschichtungsanlage erfolgt gemäß der Bedienungsanleitung des Herstellers. Das WoodCream Industrial Diluent Concentrate wurde entwickelt, um die Rubio WoodCream für den Einsatz auf industriellen Beschichtungsanlagen zu optimieren. Das WoodCream Industrial Diluent Concentrate sollte **mit Wasser** im Mischungsverhältnis 1:9 verdünnt werden.

SCHRITT 1. Das WoodCream Industrial Diluent Concentrate gut aufrühren.

SCHRITT 2. Das WoodCream Industrial Diluent Concentrate mit Wasser im Mischungsverhältnis 1:9 verdünnen und gut mischen.

SCHRITT 3. Die WoodCream gut mischen.

SCHRITT 4. Das verdünnte Material mit der WoodCream im Mischungsverhältnis 1:3 hinzufügen.

SCHRITT 5. Zu einer homogenen Masse verrühren.

Beschichtung mit Sprühanlage

Die WoodCream ist für den Einsatz in einem Airmix-Sprühgerät geeignet. Die Installation der Spritzpistole oder mehrerer/anderer Spritzpistolen kann in einer Spritzkabine mit einem schmalen Transportband (ein Brett pro Durchgang) oder einer Spritzkabine mit breitem Transportband (mehrere Bretter pro Durchgang) erfolgen. Die Anlage sollte vorzugsweise über Vertreiberbürsten aus Nylon verfügen. Je nach Düsengröße des Airless-Sprühgeräts muss die WoodCream mit dem WoodCream Industrial Diluent Concentrate verdünnt werden (10 bis 50 %).

SCHRITT 1. Das WoodCream Industrial Diluent Concentrate gut aufrühren.

SCHRITT 2. Das WoodCream Industrial Diluent Concentrate mit Wasser im Mischungsverhältnis 1:9 verdünnen und gut mischen.

SCHRITT 3. Die WoodCream gut mischen.

SCHRITT 4. Das verdünnte Material mit der WoodCream im Mischungsverhältnis 1:9 hinzufügen (oder maximal 1 Teil des verdünnten Materials mit 1 Teil WoodCream).

SCHRITT 5. Zu einer homogenen Masse verrühren.

BITTE BEACHTEN SIE

WoodCream Industrial Diluent Concentrate ist ein Konzentrat und muss vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden.

› Rubio Monocoat Systemprodukte



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf www.rubiomonocoat.com

HAFTUNG: Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

Datum TDS: 10/04/2024. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muyllé Façon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muylléfaçon.be

www.rubiomonocoat.com