

## WoodCream Softener

Ergänzungsprodukt zur WoodCream für Farbeffekte und zur Instandhaltung

Der WoodCream Softener ist ein gebrauchsfertiges Produkt, mit dem die Farbintensität der WoodCream Farben verringert werden kann. So kann ein transparenterer oder Vergrauungseffekt erzielt werden. Der WoodCream Softener ist das ideale Ergänzungsprodukt zur Pflege von Oberflächen, die mit der WoodCream behandelt wurden.



### PRODUKTBESCHREIBUNG


#### › Spezifische Eigenschaften

- 0 % VOC
- Reduziert die Farbintensität, ohne die Viskosität zu verändern
- Verlängert die Trockenzeit
  - Vereinfacht die Verarbeitung unter warmen Bedingungen (verringert das Risiko von Ansätzen oder Überlappungen)
- Einfacher zu verteilen auf rauen und saugfähigen Oberflächen
- Verringert die Schichtbildung, wenn die Rubio WoodCream in zwei Schichten aufgetragen wird
- Durch das Hinzufügen des WoodCream Softeners wird die WoodCream zu einem idealen Instandhaltungsprodukt.


#### › Technische Daten

- Farbe: opak
- Geruch: leichter Ammoniakgeruch
- Physischer Zustand: flüssig
- Dichte: 927 g/L
- pH: 9,35
- Löslichkeit: wasserlöslich

### › Farben auf Kiefer



**DIRTY GREY #1**




**TIMELESS GREY #2**



**MISTY GREY #3**



**GRAVEL GREY #4**



**BLUE GREY #5**



**GREEN GREY #6**



**BOLD BLACK #7**



**CHARMING GREY #8**



**TRANSPARENT #0**

Dargestellte Farben auf Kiefer. Die gezeigten Farben dienen nur der Illustration und sind nicht verbindlich.

## › Gebindeeinheiten



Flasche 100 ml

Flasche 1L

Kanister 5L

## › Lagerung/Haltbarkeit

Bei Lagerung an einem trockenen Ort und in der Originalverpackung ist das Produkt 24 Monate lang haltbar. Frostgeschützt lagern.

## INFORMATIONEN ZUR ANWENDUNG

### › Hinweise für die manuelle Anwendung

#### >Vor-Ort-Anwendung

#### > Vorbereitung

- Umgebungstemperatur: 10 °C – 30 °C
- Temperatur des Untergrunds: 10 °C – 30 °C
- Verarbeitungstemperatur: 10 °C – 30 °C

#### > Gebrauchsanweisung

## Manuelle Anwendung

### A. Vergrauungs-/Transparenzeffekt auf unbehandeltem Holz

**SCHRITT 1.** Um das gewünschte Resultat zu erzielen, bereiten Sie die Oberfläche entsprechend vor (hobeln, mit einer Drahtbürste bearbeiten etc.).

**SCHRITT 2.** Die Oberfläche von Schleifstaub reinigen und trocknen.

**SCHRITT 3.** Die WoodCream gut aufrühren und mit dem WoodCream Softener verdünnen, um einen transparenteren Effekt zu erzielen (max. Verhältnis 1:1).

**SCHRITT 3A.** Altholz Effekt erzielen:

**SCHRITT 3B.** Dieser Effekt kann nur mit einer Farbe aus der WoodCream Grey Collection erzielt werden. Die WoodCream gut aufrühren und mit dem WoodCream Softener verdünnen (max. Verhältnis: 1:1).

**SCHRITT 4.** Bringen Sie die WoodCream mit einem für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche auf. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.

### B. Beim Renovieren und Auffrischen von WoodCream

**SCHRITT 1.** Die Oberfläche mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste reinigen. Schleifen ist nicht nötig.

**SCHRITT 2.** Die WoodCream gut aufrühren und mit dem WoodCream Softener im Mischungsverhältnis 9:1 verdünnen. Das Verhältnis kann maximal 1:1 verdünnt werden, um das gewünschte Resultat zu erzielen.

**SCHRITT 3.** Bringen Sie die WoodCream mit einem für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche auf. In Abschnitten von 3 bis 4 Brettern in Holzfaserrichtung arbeiten. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.

### C. Instandhaltungsinformationen

Im Allgemeinen empfehlen wir, jährlich nach der Wintersaison eine Sichtkontrolle durchzuführen. Kontrollieren Sie Ihre Holzoberflächen auf die folgenden drei Punkte:

- a. Schmutz und Grünbelag; lassen sich mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste entfernen
- b. Verblassende Farben
- c. Verringerter Abperleffekt

Bei Bedarf (aufgrund von Punkt b./c.) zur Instandhaltung nachträglich eine Schicht gemäß den Instandhaltungsanweisungen auftragen. Wie häufig eine Instandhaltung nötig ist, hängt von den Witterungsbedingungen ab:

- Bei normalen Witterungsbedingungen: alle 5 Jahre
- Bei extremen Witterungsbedingungen: alle 3 Jahre

- Unter idealen Bedingungen sind deutlich längere Abstände möglich: bis 10 Jahre

Normale klimatische Bedingungen: Wenn die Farbe verblasst, tragen Sie zur Instandhaltung nachträglich eine Schicht der WoodCream und des WoodCream Softeners im Mischungsverhältnis 9:1 bis maximal 1:1 auf, um das gewünschte Resultat zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie im technischen Datenblatt.

Die Häufigkeit der Instandsetzung ist abhängig von den Witterungsbedingungen, dem Standort und der Ausrichtung des behandelten Holzes sowie der Sonneneinstrahlung, der Holzart und der gewünschten Farbe. Bei Holz im Uferbereich, oder z. B. in Küsten-, Feuchto- oder Sumpfbereichen ist unter Umständen eine häufigere Instandhaltung erforderlich.

### > Instandhaltungsanweisungen

**SCHRITT 1.** Das Holz muss mit einer 10%igen Mischung aus Exterior Wood Cleaner und Wasser gereinigt werden. Das Holz muss nach Gebrauch des Exterior Wood Cleaners mit Wasser (ohne Hochdruckreiniger) und einer weichen Bürste gereinigt werden. Schleifen ist nicht nötig. Bitte lesen Sie vor Gebrauch der Produkte die zugehörigen technischen Datenblätter.

**SCHRITT 2.** Die WoodCream gut aufrühren und mit dem WoodCream Softener im Mischungsverhältnis 9:1 verdünnen. Das Verhältnis kann maximal 1:1 verdünnt werden, um das gewünschte Resultat zu erzielen.

**SCHRITT 3.** Bringen Sie die WoodCream mit einem für Produkte auf Wasserbasis geeigneten Flächenstreicher vorsichtig und gleichmäßig in Holzrichtung auf die vertikale Oberfläche auf. Wir empfehlen, das Produkt nass-in-nass zu verarbeiten. Das Produkt in einem Durchgang mit dem Pinsel verteilen.

### > Tipps & Tricks

- Bei der Anwendung starke Sonneneinstrahlung auf der Oberfläche vermeiden.
- Bei hohen Temperaturen (> 30 °C) oder beim Arbeiten in direkter Sonne empfehlen wir, die WoodCream mit dem WoodCream Softener zu verdünnen, um die Verarbeitung des Produkts zu erleichtern und die Trockenzeit zu verlängern.
- Auf rauen oder sehr saugfähigen Holzoberflächen empfehlen wir, die WoodCream mit dem WoodCream Softener zu verdünnen, um die WoodCream einfacher auf die Oberfläche auftragen zu können. Um einen deckenderen Farbeffekt zu erzielen, können Sie eine zweite Schicht auftragen.






### WARNUNG

Der WoodCream Softener muss immer in Kombination mit der WoodCream verwendet werden. Der WoodCream Softener ist kein eigenständig anwendbares Produkt.

Durch das Hinzufügen des WoodCream Softeners nimmt die UV-Resistenz des Produkts ab. Dadurch kann es vorzeitig zur Vergrauung kommen. Das Ausmaß der Verfärbungen ist abhängig von der hinzugefügten Menge WoodCream Softener.

### › Werkzeuge



### › Rubio Monocoat Systemprodukte



Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Verpackung und dem Sicherheitsdatenblatt.

Unser komplettes Sortiment an Produkten zum Schützen und Färben von Holz für den Innen- und Außenbereich finden Sie auf [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

**HAFTUNG:** Es obliegt dem Benutzer, durch eigene Tests festzustellen, ob das Produkt für die gewählte Anwendung geeignet ist. Muylle Facon BV ist keinesfalls für Folgeschäden haftbar. Die obenstehenden Informationen können Änderungen unterliegen, die in überarbeiteten Versionen der technischen Datenblätter veröffentlicht werden. Wir können nicht für schlechte Ergebnisse haftbar gemacht werden, die durch Ursachen entstanden sind, die nicht mit der Qualität des Produktes zusammenhängen. Diese technischen Informationen wurden aufgrund des derzeitigen Informations- und Wissensstandes erstellt. Die neuesten technischen Datenblätter können angefordert werden oder sind auf der Website verfügbar.

Datum TDS: 10/04/2024. Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt, bevor Sie das Produkt verwenden.



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIEN)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muylléfacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)