

WoodCream Softener

WoodCream-partner for fargeeffekter og pleieløsninger

WoodCream Softener er et produkt som er klart til bruk og som lar deg redusere fargeintensiteten til WoodCream-fargene og skape en mer transparent eller eldet effekt. WoodCream Softener er også det ideelle produktet til vedlikehold av overflater behandlet med WoodCream

PRODUKTINFORMASJON

› Spesielle funksjoner

- 0 % flyktige organiske forbindelser (VOC)
- Reduserer fargeintensiteten uten å endre viskositeten
- Forlenger tørketiden
 - Lettere å jobbe med under varme forhold (reduserer risikoen for overlapping)
- Enklere å påføre på grove og absorberende overflater
- Reduserer lagdannelse hvis WoodCream påføres i 2 strøk
- WoodCream blir et ideelt pleieprodukt hvis det kombineres med WoodCream Softener

› Tekniske egenskaper


- Farge: ugjennomsiktig
- Lukt: lett ammoniakkluft
- Fysisk tilstand: væske
- Densitet: 927 g / L
- pH: 9,35
- Løselighet: løselig i vann



> Farger på furu



DIRTY GREY #1




TIMELESS GREY #2



MISTY GREY #3



GRAVEL GREY #4



BLUE GREY #5



GREEN GREY #6



BOLD BLACK #7



CHARMING GREY #8



TRANSPARENT #0

Fargene vist er på furu. Fargene som vises er kun for referanse og er ikke bindende.

› Emballasje



› Oppbevaring

Produktet kan lagres i opptil 24 måneder. Oppbevares tørt og i original uåpnet emballasje. Unngå frost.

INFORMASJON OM BRUK

› Bruksanvisning

› Påføring på stedet

› Forberedelse

- Omgivelsestemperatur: 10°C – 30°C
- Underlagstemperatur: 10°C – 30°C
- Påføringstemperatur: 10°C – 30°C

› Bruksanvisning

Manuell påføring

A. Skaper en eldet/transparent effekt på nytt tre

TRINN 1. Forbered overflaten for å oppnå ønsket resultat (glatt, slip, rengjør med stålbørste, ...).

TRINN 2. Fjern slipestøv fra overflaten og tørk av overflaten.

TRINN 3. Rør rundt i WoodCream grundig og fortynn med WoodCream Softener for å lage en mer transparent effekt (blandingsforhold: maks. 1:1).

TRINN 3A. Slik skaper du en eldet effekt:

TRINN 3B. Denne effekten kan bare oppnås med én farge fra WoodCream Grey Collection. Rør rundt i WoodCream grundig, og fortynn med WoodCream Softener (blandingsforhold: maks. 1:1).

TRINN 4. Påfør forsiktig og jevnt på den loddrette overflaten med en grunningspensel egnet til vannperle produkter i treets åreretning. Arbeid i områder med 3 til 4 plater i samme retning som trefibrene. Vi anbefaler å jobbe vått-i-vått. Fordel produktet med en gang med påføringspenselen.

B. Ved restaurering/oppfriskning av WoodCream

TRINN 1. Rengjør overflaten med lavt vanntrykk og en myk børste; sliping er ikke nødvendig.

TRINN 2. Rør rundt i WoodCream grundig, og fortynn med WoodCream Softener i en blanding av 9 deler WoodCream til 1 del WoodCream Softener. Du kan justere blandingsforholdet opp til 1 del WoodCream til 1 del WoodCream Softener for å oppnå ønsket resultat.

TRINN 3. Påfør forsiktig og jevnt på den loddrette overflaten med en grunningspensel som er egnet til vannperle-produkter i treets åreretning. Arbeid i områder med 3 til 4 plater i samme retning som trefibrene. Vi anbefaler å jobbe vått-i-vått. Fordel produktet med en gang med påføringspenselen.

> Pleie

Vedlikeholdsinstruksjoner

Vi anbefaler generelt en årlig visuell kontroll rett etter vintersesongen.
Kontroller tilstedeværelsen av følgende tre punkter:

- a. Smuss og grønne avleiringer; rengjør med lavt vanntrykk og en myk børste
- b. Falmede farger
- c. Redusert perleeffekt

Om nødvendig (vedr. punkt b./c.), kan du påføre et strøk for vedlikehold i henhold til instruksjonene. Vedlikeholdshyppigheten avhenger av værforholdene:

- Under normale værforhold: hvert 5. år
- Under ekstreme værforhold: hvert 3. år
- Under ideelle omstendigheter kan den vare betydelig lenger: opptil 10 år

Normalt klima: Når fargen falmer, påfør et strøk for vedlikehold av WoodCream med WoodCream Softener i et blandingsforhold fra 9 deler WoodCream til 1 del WoodCream Softener til maks. 1 del WoodCream til 1 del WoodCream Softener for å oppnå ønsket resultat. Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Hyppigheten avhenger av eksponering, geografisk situasjon, soleksponering på behandlet tre, treslag og ønsket fargetone. Vannkant, kyst, myr ... kan noen ganger kreve mer vedlikehold.

TRINN 1. Treet bør rengjøres med en blanding av 10 % Exterior Wood Cleaner og vann. Etter bruk av Exterior Wood Cleaner, rengjør overflaten med lavt vanntrykk og en myk børste; sliping er ikke nødvendig. Se teknisk datablad før bruk.

TRINN 2. Rør rundt i WoodCream grundig og fortynn med WoodCream Softener i et blandingsforhold på 9 deler WoodCream til 1 del WoodCream Softener til maks 1 del WoodCream til 1 del WoodCream Softener for å oppnå ønsket resultat.

TRINN 3. Påfør forsiktig og jevnt på den loddrette overflaten med en grunningspensel som er egnet til vannperle-produkter i treets åreretning. Arbeid i områder med 3 til 4 plater i samme retning som trefibrene. Vi anbefaler å jobbe vått-i-vått. Fordel produktet med en gang med påføringspenselen.

› Tips & triks

- Unngå direkte sollys på overflaten.
- Ved høye temperaturer (> 30 °C) eller hvis det ikke er noen skygge, anbefaler vi å fortynne WoodCream med WoodCream Softener for å gjøre produktet enklere å påføre og mindre utsatt for å tørke ut.
- For grove og svært absorberende treoverflater anbefaler vi å fortynne WoodCream med WoodCream Softener for enkel påføring av WoodCream på overflaten. For en mer ugjennomsiktig effekt kan du påføre på et nytt strøk.



ADVARSEL


WoodCream Softener skal alltid brukes med WoodCream. WoodCream Softener er ikke et enkeltstående produkt.

Tilsetning av WoodCream Softener reduserer produktets motstandsdyktighet overfor UV. Av denne grunn kan tidligere misfarging forekomme. Denne misfargingen avhenger av mengden WoodCream Softener som er tilsatt.


› Verktøy




Rubio Monocoat
Rørepinne




Rubio Monocoat
Metal Stirring Stick



WoodCream Brush
1"



WoodCream Brush
2"



WoodCream Brush
3"

› Relaterte produkter



WoodCream

Sjekk emballasjen og sikkerhetsdatabladet for flere detaljer.

Se vårt komplette utvalg av produkter for beskyttelse og farging av innvendig og utvendig treverk, vennligst besøk www.rubiomonocoat.com

ANSVAR: Det er brukerens ansvar å fastslå, gjennom egne tester, om produktet er egnet for det valgte bruksområdet. Muylle Facon NV kan ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for eventuelle følgeskader. Endringer kan forekomme i informasjonen ovenfor, som vil bli publisert i de oppdaterte versjonene av det tekniske databladet. Vi kan ikke holdes ansvarlig for dårlige resultater på grunn av årsaker som ikke er relatert til kvaliteten på produktet. Denne tekniske informasjonen er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon og kunnskap. De nyeste tekniske databladene kan bestilles eller er tilgjengelige på nettsiden.

Dato for TDS: 04/07/2024. Sjekk sikkerhetsinformasjonen før du bruker produktet.



Rubio[®]
MONOCOAT
MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIA)

Telefon +32 (0) 51 30 80 54

Faks +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com