

## Woodfiller Quick

Hurtigt-hærdende spartelmasse til at forberede snedkerhåndværk og træværk indendørs

Woodfiller Quick er en 1-komponent, krympesfast spartelmasse i pulverform til forberedelse af indendørs snedkerarbejde. Produktet hærdner hurtigt og påføres på indendørs træ. Woodfiller Quick er meget nem at slibe. Produktet er god til at suge enhver tilsvarende finishfarve i Rubio Monocoat-sortimentet. Woodfiller Quick er miljøvenlig.



### PRODUKTOPLYSNINGER

#### › Særlige egenskaber

- Hærdner hurtigt
- Krympesfast
- Miljøvenlig
- God farveabsorbering
- Nem at slibe

#### › Tekniske egenskaber

- Fysisk tilstand (20 °C): pulver
- Farve: lys, mellem eller mørk
- Lugt: specifik
- pH: 7
- Densitet: 2,4 g/cm<sup>3</sup>
- Opløselighed: kan blandes med vand (20 °C)
- Andre oplysninger: hygroskopisk produkt
- Fugtighed: maks. 2 %

#### › Opbevaring

Produktet kan opbevares i op til 12 måneder under tørre og frostfrie forhold og i original emballage.

### OPLYSNINGER OM PÅFØRING

#### › Brugsvejledning

- Bland 5 dele Woodfiller Quick pulver med 2 dele vand. Blandingen kan bruges med det samme.
- Det behandlede område kan slibes efter 2 timer (20 °C og 40 % relativ luftfugtighed).

*Woodfiller Quick kan bule lidt op under tørring.*

#### **Blandingens levetid:**

Produktet kan bruges i 35 minutter ved opbevaring i en lukket beholder og ved en omgivende temperatur på 20° C.

## › Rengøring af værktøjet

Det anvendte værktøj kan rengøres med vand.

## › Emballage

- Sachet: 100 g
- PVC-tønde: 500 g, 5 og 25 kg

Se emballagen og sikkerhedsdatabladet for flere oplysninger.

For at se hele vores produktsortiment til beskyttelse og farvning af træ indendørs og udendørs, gå til [www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)

**ANSVAR:** Det er brugerens ansvar at finde frem til ved testning, om produktet er egnet til det valgte anvendelsesområde. Muylle Facon NV kan aldrig holdes ansvarligt for driftstab. Ovenstående information kan blive genstand for ændringer, som vil blive offentliggjort i de opdaterede versioner af det tekniske datablad. Vi kan ikke holdes ansvarlige for dårlige resultater af årsager, der ikke er relateret til produktets kvalitet. Denne tekniske information er blevet udarbejdet på baggrund af den aktuelt tilgængelige information og viden. De nyeste tekniske datablade kan rekvireres, og er desuden tilgængelige på hjemmesiden. **Dato for teknisk datablad: 25/05/2022.**  
**Kontroller sikkerhedsinformation før brug af produktet.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muyllé Facon NV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIE)

Tlf. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
[info@muylléfacon.be](mailto:info@muylléfacon.be)

[www.rubimonocoat.com](http://www.rubimonocoat.com)