

RUBIO VARNISH 2C COLOR SYSTEM

Sans ponçage intermédiaire

RUBIO® COLOR BASE

Pré traitement à base d'huile

Rubio® Color Base est une pré couleur à base d'huile à utiliser toujours avec Rubio Varnish 2C, offrant une coloration et une protection. Tout comme les autres huiles Rubio Monocoat, Rubio Color Base utilise notre fameuse technologie de la liaison moléculaire. Ce produit permet donc de colorer la surface de façon simple et en une seule couche, sans qu'il n'y ait de chevauchements.

En combinaison avec Rubio Varnish 2C, nous offrons un système qui permet de colorer et protéger une surface en bois en 2 jours, sans ponçage intermédiaire.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques uniques

- Technologie de la liaison moléculaire, tout comme Rubio Monocoat Oil Plus 2C
- Colore la surface en une seule couche
- 6 couleurs standard
- Ecologique: 0% de COV !
- Simple à appliquer, sans départs ni chevauchements
- Durée de séchage courte, Rubio Varnish 2C peut être appliqué après seulement 12h
- Ne rend pas la surface rugueuse, ce qui rend le ponçage intermédiaire superflu !

› Caractéristiques techniques

- État physique: Liquide
- Couleur: Multicolore
- Odeur: HuPoint d'éclair
- Masse volumique: > 0,9 kg/l

› Stockage

Le produit se conserve pendant 36 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

› Emballage

Facon de 20 ml et 100 ml / Boîte de 1 L - 2,75 L et 5 L


› Couleurs



BLACK



CASTLE BROWN




CHARCOAL



CHOCOLATE



PURE



WHITE

INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

ÉTAPE 1. Bois non traité: poncer la surface sans la rayer. Aspirer et dépoussiérer.

ÉTAPE 2. Une fois la surface sèche, répartir une petite quantité de Rubio Color Base (avec un Rubio Monocoat Brush Standard 100 ou une cireuse avec un Rubio Monocoat Pad de couleur beige). Procéder par zone de 5 - 10 m².

ÉTAPE 3. Laisser pénétrer quelques minutes. Retirer soigneusement toute huile superflue (avec un Rubio Monocoat Cloth ou une cireuse avec un Rubio Monocoat Pad de couleur blanche) dans les 15 minutes pour chaque zone. La surface doit être sèche au toucher! Finir toutes les zones de manière uniforme.

ÉTAPE 4. Laisser sécher la surface durant 12 heures. Le temps de séchage exact dépend du support, du taux d'humidité, de la température et de la ventilation.

ÉTAPE 5. Appliquer ensuite Rubio Varnish 2C en 2 couches (veuillez consulter la fiche technique de ce produit en vue d'une application correcte).

ATTENTION

Ce produit est un pré-traitement et ne protège pas le bois. En vue d'une protection maximale, il doit être combiné avec l'un de nos produits de finition Rubio Monocoat.



ATTENTION

Les chiffons imprégnés d'huile peuvent spontanément s'enflammer et doivent donc être immergés dans l'eau après leur utilisation.

› Astuces et conseils



- Le produit ne peut en aucun cas être dilué!
- Bien remuer le produit avant de l'appliquer. Dans le cas de l'utilisation de plusieurs emballages sur un seul chantier, il est recommandé de les mélanger pour un résultat égal.
- Appliquer de façon non-couvrante, sans laisser de pellicule!

› Consommation

30 - 50 m²/L, selon l'essence de bois et les méthodes de ponçage et d'application.

Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la préparation. Il est toujours recommandé d'appliquer un échantillon pour déterminer la consommation exacte.

› Outils



› Produits liés



RUBIO VARNISH 2C

PU poly à base aqueuse

Rubio Varnish 2C est un vernis pour bois à base d'une émulsion de polyuréthane de haute qualité. Le produit a été développé pour donner un joli aspect satiné lisse à toutes les surfaces en bois.

INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques uniques

- 2 couches peuvent être appliquées le même jour
- Excellente résistance à l'usure
- Convient à quasiment toutes les surfaces intérieures
- Légère odeur
- Aspect satiné lisse
- Transparent
- Peut être appliqué par-dessus le Rubio Monocoat Oil Plus 2C après le traitement au Rubio Varnish Prep.
- Les petites rayures peuvent être camouflées au Rubio Varnish 2C Polish
- Conforme à COV 2010
- Compatible avec Rubio Color Base
- Convient aux sols huilés

› Caractéristiques techniques

- Polyuréthane à 2 composants
- Contenu solide 30 -35 %
- Liquide à 20°C
- Liquide blanc laiteux
- Densité d'env. 1 à 20°C
- Légère odeur
- Durée de vie en pot d'env. 4 h à 20°C

› Stockage

Le produit peut être stocké pendant 12 mois dans un environnement sec et dans son emballage d'origine. Conserver à l'abri du gel.

› Emballage

A Component: Bidon de 1L - 5L - 10L

B Component: Bouteille (blanc, ratio 10/1) de 100ml - 500ml - 1L



INFORMATION D'UTILISATION

› Mode d'emploi

Application par-dessus le Rubio Color Base

- ÉTAPE 1.** Sur bois brut : poncez la surface sans rayures. Après aspiration minutieuse, effectuez un dépoussiérage au RMC Cleaner. Appliquer le Rubio Color Base selon les instructions de la fiche technique. Laisser sécher env. 12 heures. Veiller à ce que la surface soit propre et libre de poussières et de traces de pas.
- ÉTAPE 2.** Mélanger les composants A et B du Rubio Varnish 2C dans une proportion de 10/1. Appliquer le Rubio Varnish 2C sur la surface avec le Rubio EasyPrimer White Roller (consommation d'env. 100 gr/m²). Attendre 3 à 4 heures. Aucun ponçage intermédiaire n'est nécessaire.
- ÉTAPE 3.** Appliquer la seconde et dernière couche.

Consommation: 80 g/m², dépendant du ponçage et de l'essence de bois.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

Application au rouleau sur le bois non traité

- ÉTAPE 1.** Poncer la surface selon l'effet lisse souhaité et sans la rayer. Dépoussiérer soigneusement à l'aide d'un aspirateur. Mettre Rubio Varnish 2C suffisamment de temps à température ambiante (idéalement entre 18 et 25°C). L'humidité idéale ne dépasse pas les 70%.
- ÉTAPE 2.** Remuer délicatement le composant A du Rubio Varnish 2C. Mélanger les composants A et B dans une proportion de 10/1 (ce mélange se conserve 4 h). Appliquer Rubio Varnish 2C avec le Rubio EasyPrimer White Roller avec une consommation d'env. 100 gr/m². Laisser sécher durant 3-4 h.
- ÉTAPE 3.** Appliquer la seconde couche sur la surface. Laisser sécher 16 à 24 h.
- ÉTAPE 4.** Poncer avec du papier de verre grain R240.
- ÉTAPE 5.** Appliquer la dernière couche selon les couches précédentes.


Consommation: **1^{ère} et 2^{ème} couche:** 100 - 120 g/m², dépendant du ponçage et de l'essence de bois.
3^{ème} couche: 80 g/m², dépendant du ponçage et de l'essence de bois.

Ces consommations sont données uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence du bois et de la méthode de préparation. Nous vous conseillons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

› Astuces et conseils


- Veiller à utiliser un rouleau bien saturé (un rouleau non saturé donne un résultat non uniforme).
- Toujours essayer de garder la surface mouillée pour éviter les chevauchements ou les marques de séchage.
- Il est recommandé de procéder par bandes de 0,5 mètre de large sur toute la largeur de la pièce à traiter (les carrés augmentent le risque de chevauchements).
- Veiller à ce que le chauffage au sol soit éteint.
- Lors de l'application, éviter de trop ventiler (pour prévenir les chevauchements).
- Mettre Rubio Varnish 2C suffisamment de temps à température ambiante (idéalement entre 18 et 25°C).
- L'humidité idéale ne dépasse pas les 70%.

› Outils




Rubio EasyPrimer
White Roller

› Produits liés



Rubio Color Base



Rubio Cleaner

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

VOTRE DISTRIBUTEUR:

RESPONSABILITÉ: il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BVBA ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 29/05/2019. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio® MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon BVBA
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com